TECHNIQUE de POSE

LAYING SKILL

TECNICA DI POSA

TECNICA DE COLOCACION



Bati Orient®

Produits
Products - Prodotti
Productos

Traitements
Treatments - Trattamenti
Tratamientos

Mortiers
Mortars - Collanti - Morteros

Technique de Pose
Laying Technique
Tecnica di Posa
Técnicas de Colocacion

Produit de Protection

Protective Product - Prodotti de Protezione
Productos de Protección

Aspect mat
Opaque effect
Effetto opaco
Aspecto mate

BO - PROTECT - 500 ml.
Réf. PREN01

BO
PROTECT
Intérieur/Extérieur
Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau.
Pour tous les matériaux naturels et artificiels sol et mur.
Galet, galet résine, quartzite, ardoise, basalte brut, andésite, marbre, vasque basalte.
Ne modifie pas l'apparence.
500 mL

● **Description :** BO-PROTECT contient des agents d'imprégnation de qualité supérieure contre l'huile, la graisse et l'eau à base de siloxane. Le produit est fluide, incolore et pratique à utiliser.

● **Propriétés :** BO PROTECT pénètre dans la surface et forme une pellicule invisible et très fine dans les capillaires. Celle-ci empêche la pénétration d'huile, de graisse et d'eau et les force à rester sur la surface, et ce, de 12 à 36 heures pour le marbre et la pierre calcaire et jusqu'à 48 heures pour le granit, gneiss et similaires. Pendant cette période, l'huile peut être essuyée sans laisser de taches. L'efficacité dépend également du revêtement de base et de la quantité de produit absorbée. L'aspect de la surface n'est pas modifié. Sur certains types de pierres foncées, la teinte peut être légèrement accentuée. La pénétration d'eau est fortement réduite mais la perméabilité à la vapeur d'eau est conservée en grande partie. Les substances sont résistantes aux UV et ne jaunissent pas.

● **Spécifications techniques :** Densité : 0,8g/cm³ Point d'inflammation : 32°C (c.c.)

● **Aspect :** Incolore. ● **Odeur :** Essence.

● **Réduction de l'absorption d'eau :** 90 à 95 %

● **Perméabilité à la vapeur d'eau :** 80 à 90 %

● **Domaine d'application :** Protection anti-tache invisible et à performance optimale qui convient à presque tous les types de pierre naturelle à surface polie, adoucie ou rugueuse. Convient également aux pierres artificielles et aux composites. Particulièrement adapté aux murs, aux sols et aux autres surfaces sensibles aux taches comme les tables, les appuis de fenêtre et les plans de travail.

● **Remarque :** La sensibilité de la pierre aux acides est conservée.

● **Traitement :** Il est conseillé de faire un test sur une surface d'essai. Les surfaces à traiter et outils d'application doivent être propres et secs. Traitez des surfaces de 10-15m² à la fois afin de pouvoir essuyer les surplus avant séchage. Appliquer une quantité copieuse et uniforme de BO-PROTECT avec un pinceau, un applicateur "peau de mouton", une serpillière ou un chiffon propre. Pour les revêtements très absorbants, répétez la procédure après 5 minutes environ. Enlever tout excédent de produit avec un chiffon sec dans les 15 minutes suivant l'application. Pour les grandes surfaces, éliminer l'excédent avec une raclette en caoutchouc et polir à la machine (patin blanc ou peau de mouton).

● **Important :** Le produit ne doit pas sécher sur la surface. Frotter tout excédent ayant séché avec un chiffon dans les 24 heures.

NB : Les surfaces humides ou non absorbantes ne peuvent pas être imprégnées. Le verre, la céramique et les surfaces sensibles aux solvants (vernis, bois et similaires) doivent être protégés. Fouler les surfaces humides avec des chaussons propres. Les outils de travail peuvent être nettoyés avec un diluant.

● **Température de traitement :** La température des surfaces à traiter doit se situer entre 10°C et 25°C. Baisser ou éteindre le chauffage au sol.

● **Temps de séchage :** La surface sera sèche au bout de 30 à 40 minutes. Il est alors possible de fouler le sol. Séchage intégral et pleine efficacité de l'imprégnation au bout de 5 jours environ. Pendant cette période, ne pas utiliser de ventouses caoutchoutées, ne pas recouvrir et essuyer immédiatement les liquides.

● **Rendement :** Il dépend du taux d'absorption du support. La consommation est réduite de moitié lors de la deuxième application.

● **Valeurs indicatives :**
Surfaces en pierre polie : 12 à 15 m²/L environ
Pierres très denses : jusqu'à 40 m²/L environ
Granit brut taillé et scié : 5 à 7 m²/L environ
Grès poreux : 3 à 6 m²/L environ

● **Durabilité :** À l'extérieur, 5 ans maximum. A l'intérieur, la durabilité dépend des produits d'entretien utilisés. Les produits lessivant, dégraissants ou formant une couche ne sont pas adaptés.

● **Stockage :** Stocker fermé, au frais et au sec jusqu'à 3 ans. Consommer rapidement les bidons entamés. En cas de formation de gel, mettre le bidon au chaud jusqu'à ce que le produit redevienne liquide.

● **Description:** BO-PROTECT includes impregnating agents superior against oil, grease and water-based siloxane. The product is smooth, clear and easy to use.

● **Properties:** BO PROTECT penetrates the surface and forms an invisible film and very thin in the capillaries. This prevents the penetration of oil, grease and water and forcing them to remain on the surface, and this, 12 to 36 hours for marble and limestone and up to 48 hours for the granite, gneiss and the like. During this period, the oil can be wiped away without leaving stains. The effectiveness also depends on the base coating and the amount of product absorbed. The surface appearance is not changed. On some types of dark stones, shade may be slightly increased. Water penetration is greatly reduced but the permeability to water vapor is largely preserved. The substances are UV resistant and does not yellow.

● **Specifications:** Density 0.8 g /cm³ Flash point 32° C (cc)

● **Appearance:** Colorless.

● **Odor:** Gasoline.

● **Reduced water absorption:** 90 to 95%

● **Permeability to water vapor:** 80 to 90%

● **Scope:** Anti-stain invisible and optimum performance to suit almost all types of natural stone surface polished, honed or rough. Also suitable artificial stone and composites. Particularly suitable for walls, floors and other surfaces sensitive spots such as tables, windowsills and countertops.

● **Note:** The sensitivity of the stone is kept acid.

● **Treatment:** It is advisable to do a test on a test surface. The surfaces to be treated and enforcement tools must be clean and dry. Treat the surfaces of 10-15m ² both in order to wipe the excess before it dries. Apply a copious amount and uniform of BO-PROTECT with a brush applicator «sheepskin», a mop or clean cloth. For highly absorbent coatings, repeat after 5 minutes. Remove any excess product with a dry cloth within 15 minutes after application. For large areas, remove excess with a squeegee and polishing machine (white pad or sheepskin).

. Important: The product does not dry on the surface. Rub any excess with a cloth with dried within 24 hours.

NB: The non-absorbent or wet surfaces can not be treated. Glass, ceramics and surfaces sensitive to solvents (paint, wood and similar) must be protected. Trample wet surfaces with clean shoes. The tools can be cleaned with solvent.

● **Temperature:** The temperature of surfaces to be treated must be between 10° C and 25°C. Down or off the floor heating.

● **Drying time:** Surface will be dry after 30 to 40 minutes. It is then possible to set foot. Full drying and full effectiveness of the impregnation after 5 days. During this period, do not use a rubber suction cups, do not cover and wipe up liquids.

● **Performance:** It depends on the rate of absorption. Consumption is reduced by half during the second application.

● **Guidelines:** Polished stone surfaces: 12 to 15 m² /L approximately - Dense stones up to 40 m² / L approximately
Rough granite cut and sawed: 5-7 m² / L approximately
Porous sandstone: 3-6 m² / L approximately

● **Durability:** Outside, 5 years maximum. Inside, sustainability depends on cleaning products used. Leaching products, degreasers or forming a layer are not suitable.

● **Storage:** Store closed in a cool, dry place up to 3 years. Eating quickly opened containers. If gel formation, put the canister warm until the product is liquid.

● **Descrizione :** BO-PROTECT contiene impregnanti di qualitá superiore, contro olio, grasso e silossannici a base d'acqua. Il prodotto é fluido, chiaro e facile da usare.

● **Proprietá :** BO-PROTECT penetra la superficie e forma una pellicola invisibile molto sottile nei capillari. Ciò impedisce la penetrazione di oli, grassi e acqua costringendoli a rimanere in superficie, pertando per 12-36 ore potete. Pulire dall olio marmi e pietre calcaree e per 48 potete pulire graniti, gneiss e simili senza che rimangano macchie di olio. L'efficacia dipende anche dallo strato di base e dalla quantità di prodotto protezione assorbito. L'aspetto superficiale non viene modificato. Su alcuni tipi di pietre scure, il colore può essere leggermente intensificato. La penetrazione di acqua sarà molto ridotta, invece la permeabilità al vapore acqueo rimarrà in gran parte tale a prima. Il prodotto é resistente ai raggi UV e non ingiallisce.

● **Caratteristiche :** Densità 0,8 g /cm³ Infiammabilità 32°C (cc)

● **Aspetto :** Incolore. ● **Odore :** Benzina.

● **Riduzione del assorbimento di acqua :** 90-95%

● **Permeabilità al vapore acqueo :** 80-90%

● **Campo di applicazione :** Anti-macchia invisibile con ottime prestazioni per soddisfare al trattamento di quasi ogni tipo di pietra. A superficie levigata, lappata o grezza rustica. Conviene anche per pietre riscostituite e materiali compositi. Particolarmente adatto per pareti, pavimenti e altre superfici sensibili quali tavoli, davanzali e piani di lavoro.

● **Nota:** La sensibilità della pietra all ácido é mantenuta, rimane.

● **Trattamento :** É consigliabile fare un test su una superficie di prova. Le superfici da trattare e strumenti di esecuzione devono essere puliti e asciutti. Trattare superfici di 10-15m², alla volta al fine di potere pulire l'eccesso prima dell'essiccazione. Applicare un abbondante e uniforme starto di BO-PROTECT con un pennello, un applicatore. Rifinire con straccio o un panno pulito. Per superfici molto assorbenti, ripetere l'operazione dopo 5 minuti. Rimuovere sempr l'eccedenza di prodotto con stracci puliti entro 15 minuti dall ápplicazione. Per le grandi superfici, rimuovere il prodotto con spatola di caoutchouc e procedere e successivamente lucidare con appositi macchinari usando pattini natural o bianchi.

● **Importante :** Questo prodotto non deve essiccarsi in superficiepertanto rimuovere tutto l'eccesso con adequati panni puliti entro 24 ore.

NB: Le superfici umide o non assorbenti non possono essere impregnati. Il vetro, le ceramiche e superfici sensibili ai solventi (vetro, legno o assimilati) devono essere riparate dall ápplicazione di prodotto solvente. Camminare sulle parti trattate con calzature morbide e pulite. Gli atrezzi dopo uso potranno essere puliti con diluente.

● **Temperatura di trattamento :** La temperatura delle superfici da trattare deve essere compresa tra 10°C e 25°C. Ridurre o spegnere il riscaldamento a pavimento.

● **Tempo di essiccazione :** La superficie è asciutta dopo 30-40 minuti. É quindi possibili camminare sul pavimento. La totale essicazione e piena efficacia del trattamento si avrá dopo 5 giorni circa. Durante questa stagionatura non usate ventose di caoutchouc, lasciate respirare senza coprire e rimuovete. Subito qualsiasi liquido che venga a essere versato.

● **Resa :** Dipende dal tasso di assorbimento. Il consumo è ridotto della metà durante la seconda applicazione.

● **Valori Indicativi :** Superfici di pietra levigata: 12-15 m² / L circa - Pietre molto dense a 40 m² / L circa - Granito grezzo, tagliato o segato : 5-7 m² / L circa - Pietra arenaria, pietre porose : 3-6 m / s circa

● **Duratà :** All'esterno fino ad un massimo di 5 anni. All'interno, la resistenza dipende molto dai prodotti di pulizia periodica utilizzati. I prodotti di lisciviazione, sgrassanti e quelli che lasciano e formando pellicole non sono adatti.

● **Conservazione :** Conservare chiuso in luogo fresco e asciutto fino a 3 anni. Utilizzare rapidamente le lattine iniziare. Nel caso il prodotto assuma un aspetto gelatinoso tenerlo in un ambiente abbastanza caldo e ridiventera spontaneamente liquido.

● **Descripción:** BO-PROTECT incluye agentes de impregnación superior contra aceite, grassa y agua a base de siloxane. El producto es suave, claro y fácil de usar.

● **Propiedades:** BO PROTECT penetra en la superficie y forma una película invisible y muy delgada en los capilares. Esto evita la penetración de aceite, grasa y agua, y obligándolos a permanecer en la superficie, y esto, 12 a 36 horas para el mármol y la piedra caliza y hasta 48 horas para que el granito, gneis y similares. Durante este período, el aceite se puede limpiar sin dejar manchas. La eficacia también depende de la capa base y la cantidad de producto absorbido. El aspecto de la superficie no se cambia. En algunos tipos de piedras oscuras, la sombra puede ser ligeramente mayor. la penetración de agua es muy reducido, pero la permeabilidad al vapor de agua se conserva en gran medida. Las sustancias que son resistentes a rayos UV y no amarillea.

● **Especificaciones:** Densidad: 0,8 g / cm ³ Punto de inflamación: 32 ° C (cc)

● **Aspecto:** líquido incoloro. ● **Olor:** Gasolina.

● **Reducción de la absorción de agua:** 90 a 95%

● **La permeabilidad al vapor de agua:** 80 a 90%

● **Modo de empleo:** el rendimiento óptimo invisible y antimanchas para adaptarse a casi todos los tipos de superficie de la piedra natural pulido, afilado con piedra o en bruto. También de piedra artificial adecuada y materiales compuestos. Especialmente adecuado para las paredes, pisos y otras superficies de puntos sensibles, tales como mesas, ventanas y mostradores.

● **Nota:** La sensibilidad de la piedra se mantiene ácida.

● **Tratamiento:** Se recomienda hacer una prueba en una superficie de ensayo. Las superficies a tratar y herramientas de aplicación debe estar limpia y seca. Tratar la superficie de 15m ² a 10 tanto para limpiar el exceso antes de que se seque. Aplique una cantidad abundante y uniforme de BO-PROTECT con un pincel aplicador «piel de oveja», un trapeador o trapo limpio. Para recubrimientos altamente absorbente, repita después de 5 minutos. Elimine cualquier exceso de producto con un paño seco a los 15 minutos después de la aplicación. Para las áreas grandes, retire el exceso con una escobilla de goma y la máquina de pulir (almohadilla blanca o de piel de oveja).

● **Importante:** El producto no se seque en la superficie. Frote el exceso con un paño seco con un plazo de 24 horas.

Nota: Las superficies no absorbentes o mojado no se puede tratar. Vidrio, cerámica y las superficies sensibles a los disolventes (pintura, madera y similares) deben ser protegidos. Arrolla superficies mojadas con los zapatos limpios. Las herramientas pueden ser limpiadas con disolvente.

● **Temperatura:** La temperatura de las superficies a tratar debe estar entre 10°C y 25°C. Abajo o de la calefacción por suelo.

● **Tiempo de sacamiento:** Superficie se seca después de 30 a 40 minutos. Es entonces posible poner los pies. la plena eficacia de secado y lleno de la impregnación al cabo de 5 días. Durante este período, no use una ventosa de goma, no cubierta y limpie los líquidos.

● **Rendimiento:** Depende de la velocidad de absorción. El consumo se reduce a la mitad durante la segunda aplicación.

● **Directrices:** Superficies de piedra pulida: 12 a 15 m² /L aproximadamente - piedras densas de hasta 40 m² /L aproximadamente Vea el primer corte y aserrado de granito: 5.7 m² /L aproximadamente - Arenisca porosa: 3-6 m² /L aproximadamente

● **Durabilidad:** Fuera, 5 años como máximo. En el interior, la sostenibilidad depende de
productos de limpieza utilizados. Lixiviación de los productos, desengrasantes o formando una capa no son adecuados.

● **Almacenamiento:** Almacenar cerrado en un lugar fresco y seco hasta 3 años. Comida rápida abrió los contenedores. Si la formación de gel, coloque el recipiente caliente hasta que el producto es líquido.

Produit de Protection

Protective Product - Prodotti de Protezione
Productos de Protección

BO - PROTECT PLUS
500 ml.
Réf. PREN06

Produit prêt à l'emploi pour les surfaces en pierre naturelle et artificielle. BO-PROTECT + contient des agents traitants supérieurs, oléofuges et hydrofuges à base siloxane, dissous dans des solvants. Des additifs spéciaux intensifient les couleurs durablement.

- **Propriétés :** BO-PROTECT + pénètre dans la surface et diminue la capacité d'absorption capillaire des matériaux, de sorte que l'eau, les huiles et les graisses ne puissent pas être absorbés. Les agents tachants restent en surface et peuvent être essuyés avant leur pénétration. La durabilité dépend du support et de la quantité de produit absorbée. La couleur et la structure du matériau est significativement renforcée.
- **Spécifications techniques :** Densité: env. 0,82 g/cm^3
- **Point d'inflammation :** >23°C (c.C)
- **Consistance :** Liquide, incolore. **Odeur :** Aromatique.
- **Domaine d'application :** Pour faciliter l'entretien et empêcher la formation de taches tout en intensifiant simultanément les couleurs des surfaces absorbantes en céramique, en terre cuite, en pierre naturelle ou artificielle. Particulièrement approprié pour les pierres naturelles
d'absorption faible à moyenne, rugueuses (flammées, sablées, vieillies...),adoucies ou polies. Convient au granit, gneiss, quartzite, schiste ou à la pierre calcaire.
- **Remarque :** Les surfaces non absorbantes comme alu, inox, verre, pâte de verre, ne peuvent pas être traitées. La sensibilité aux acides des pierres calcaires et du marbre est conservée.
- **Mode d'emploi :** Sans expérience du produit, il est important de faire un test préalable sur une petite surface. La surface à traiter doit être totalement sèche, propre et sans tache. BOPROTECT + doit être appliqué uniformément avec un chiffon, un pinceau ou un balai applicateur. Sur un support absorbant,
répéter éventuellement la procédure 5 minutes après.
- **Important :** Tout le produit doit pénétrer dans la surface. Répartir uniformément les excédents ou l'écume n'ayant pas pénétré dans le matériau avant séchage; essuyer éventuellement sans frotter. La surface doit avoir une apparence humide. Pour les surfaces polies, essuyer intégralement l'excédent avec un chiffon sec et ne pas laisser sécher de produit sur la surface. Pour les surfaces importantes, retirer l'excédent de produit avec une raclette caoutchouc et polir ensuite à la machine (tampon blanc ou peau de mouton). Lorsque la surface commence à sécher, essuyer la surface avec un chiffon imbibé de produit. Les surfaces doivent présenter un aspect uniforme. Dans le cas contraire recommencer l'opération immédiatement. Après séchage, le produit ne peut plus être retiré.
- **Attention :** Procéder à un essai sur une petite surface. Certaines pierres de porosité inégale peuvent présenter un aspect marbré. Protéger le verre, les surfaces synthétiques, les surfaces vernies, les surfaces sensibles aux solvants contre les éclaboussures. Les surfaces humides ou non absorbantes ne peuvent pas être traitées. La pierre calcaire et le marbre restent sensibles aux acides. Les outils de travail peuvent être nettoyés au diluant.
- **Temps de séchage :** La plus grande partie des solvants s'évaporent dans les 2 heures. Les sols traités sont accessibles après 12 heures. La pleine efficacité du produit est obtenue au bout de 24-48 heures.
- **Température de traitement :** La température des surfaces à traiter doit être comprise entre 5°C et 25°C. Stopper un éventuel chauffage au sol. Eviter l'application en plein soleil.
- **Pouvoir couvrant :** il dépend de la capacité d'absorption du support.
- **Valeurs de référence :** granit poli : env. 10-15 m^2/litre, granit flammé ou brut : env. 6-8 m^2/litre.
- **Stockage :** Stocker fermé, dans un endroit sec et frais. Conservation pendant deux ans. Consommer rapidement les flacons entamés.
- **Durabilité :** A l'extérieur, l'effet intensifiant de couleur est conservé env. 1-2 an(s) selon le type de pierre et les contraintes atmosphériques. L'effet de protection durera 3 ans. A l'intérieur, la durabilité dépend des produits d'entretien utilisés. Les dégraissants puissants ainsi que les produits filmogènes ne sont pas appropriés.

Product ready for natural stone surfaces and artificial. BO-PROTECT+ includes treating agents superior oil and water repellent based siloxane, dissolved in solvents. Special additives intensify the colors permanently.

. Properties: BO-PROTECT penetrates the surface and reduces the capillary absorption capacity of materials, such as water, oils and greases can not be absorbed. The staining agents remain on the surface can be wiped clean before penetration. Sustainability depends on the support and the amount of product absorbed. The color and structure of the material is significantly enhanced.

- **Specifications:** Density: approx. 0.82 g / cm ^{3}
- **Flashpoint:** > 23 ° C (c.C)
- **Consistency:** Liquid, colorless. ● **Odor:** Aromatic.
- **Scope:** To facilitate maintenance and prevent formation of spots while simultaneously intensifying the colors of the absorbent surfaces of ceramic, terra cotta, natural or artificial stone. Particularly appropriate for natural stones absorption low to medium rough (flamed, sandblasted, aged ...), softened or polished. Suitable for granite, gneiss, quartzite, shale or limestone.
- **Note:** The non-absorbent surfaces such as aluminum, steel, glass, glass paste, can not be processed. The acid sensitivity of limestone and marble is preserved.
- **Directions:** Without experience of the product, it is important to take a test on a small area. The surface must be completely dry, clean and spotless. BOPROTECT must be applied evenly with a rag, brush or a brush applicator. On an absorbent, optionally repeating the procedure after 5 minutes.
- **Important:** All product must penetrate the surface. Evenly distribute the surplus or the foam did not penetrate into the material before drying, wipe possibly without rubbing. The surface should appear moist. With polished, fully wipe the excess with a dry cloth and not let product dry on the surface. For large areas, remove excess product with a squeegee and then polishing machine (white pad or sheepskin). When the surface begins to dry, wipe the surface with a cloth soaked with product. Surfaces must present a uniform appearance. Otherwise repeat the process immediately. After drying, the product can not be removed.
- **Caution:** Do a test on a small area. Some stones of uneven porosity may have a mottled appearance. Protect glass, plastic surfaces, painted surfaces, surfaces sensitive to solvents against splashes. Wet or non-absorbent can not be processed. Limestone and marble are sensitive to acids. The tools can be cleaned with thinner.
- **Drying time:** Most solvents evaporate within 2 hours. The treated soil is available after 12 hours. The full effectiveness of the product is obtained after 24-48 hours.
- **Temperature:** The temperature of the surfaces to be treated must be between 5 ° C and 25 ° C. Stopping a possible floor heating. Avoid application in direct sunlight.
- **Coverage:** It depends on the absorptive capacity of the support.
- **Reference Values:** Polished granite: approx. 10-15 m^2 / liter, flamed granite or gross approx. 6-8 m^2 / liter.
- **Storage:** Store closed in a cool dry place. Storage for two years. Consumed quickly opened vials.
- **Durability:** Outside, intensifying the effect of color is retained approx. 1-2 year (s) by type of stone and weather constraints. The protective effect will last 3 years. Inside, sustainability depends on the maintenance products used. Degreasers powerful and forming products are not appropriate.

Pronto all'uso per superfici in pietra naturale e ricostituita. BO-PROTECT + é fatto di componenti per trattamento di alta qualita contiene dei repellenti di olio silossanici e acqua a base di silossanici in una base solvente. Più ulteriori additivi previsti per intensificare i colori con durabilita nel tempo.

- **Proprietá :** BO-PROTECT + penetra la superficie e riduce la capacità di assorbimento di acqua, grasso e olio nei capillari dei materiali. Lo sporco rimane cosi in superficie e può essere rimosso, pulito prima dell'assorbimento. La durata dipende dal supporto e dalla quantità di prodotto applicato e correttamente assorbito. Il colore e la struttura del prodotto trattato risulta notevolmente intensificato e rinforzato.
- **Caratteristiche :** Densità : ca. 0,82 g / cm ^{3}
- **Punto di infiammabilità :** > 23 ° C (c.C)
- **Consistenza :** Liquido, incolore. ● **Odore :** Aromatico
- **Campo di applicazione:** Per facilitare la manutenzione e prevenire la formazione di macchie e contemporaneamente intensificando i colori delle superfici assorbenti di ceramica, terracotta, pietra naturale o artificiale. Particolarmente adatto per pietra naturale a basso a medio assorbimento, pietre grezze ruvide, lappate o levigate. Adatto per granito, gneiss, quaziti, scisti e calcare.
- **Nota :** Le superfici non assorbenti quali alluminio, acciao inossidabile, vetro, pasta di vetro, non possono essere trattate. Non preserva dalla sensibilità al'acido di marmi e calcarei.
- **Istruzioni :** Senza esperienza del prodotto, è importante fare un test su una piccola area. Le superfici devono essere completamente asciutto, pulito e senza macchia. BO-PROTECT + deve essere applicato in modo uniforme con uno straccio, pennello applicatore o pennello. Su di un supporto assorbente, a vostra discrezione ripetere applicazione dopo 5 minuti.
- **Importante :** Tutto il prodotto deve penetrare la superficie. Ripartire in maniera uniforme tutto l'eccesso o la schiuma venutasi a formare sulla superficie prima che si asciughi. Asciugare un poco senza stroffinare. La superficie deve avere un aspetto umido. Per le superfici levigate rimuovere l'eccesso con un panno asciutto per non lasciare che questo si asciughi sulla superficie. Per la grande superfici ritirare l'eccesso con spatole di caoutchouc e lustrare con appositi macchinari con tamponi naturali o di colore bianco. Quando la superficie commincia ad asciugarsi passare con un panno imbevuto di prodotto. Le superfici devono avere un apsetto uniforme. In caso contrario ricominciare i precedenti passaggi immediatamente. Dopo essicazione totale il prodotto non potrá piú essere rimosso.
- **Attenzione :** Procedere ad delle prove prima su piccole e discrete superfici. Alcune pietre con porosita non omogenea potranno generare una venatura. Proteggere da eventuali schizzi di prodotto tutte le superfici vicine fatte di vetro. Materie sintetiche, vernici e generalmente sensibili ai solventi. Le superfici umide e non assorbenti non possono essere trattate. Le pietre calcaree e marmi rimangono esposti agli acidi anche dopo il trattamento. Gli atrezzi da lavoro possono dopo l'uso essere puliti con diluente.
- **Tempo di essicazione :** La maggior parte dei solventi si evaporarenell'arco di due ore. I pavimenti trattati saranno calpestabili entro le 12 ore. La piena efficacia del prodotto si ottiene dopo 24-48 ore.
- **Temperatura di trattamento :** La temperatura delle superfici da trattare deve essere compresa tra 5°C e 25°C. Arresto di un riscaldamento a pavimento possibile. Evitare l'applicazione diretta del sole.
- **Copertura :** Varia a seconda della capacità di assorbimento del supporto da trattare.
- **Valori di riferimento :** Granito levigato circa. 10-15 m^2 / litro, granito grezzo. 6-8 m^2 / litro.
- **Conservazione :** Conservare chiuso in luogo fresco e asciutto. Scade dopo due anni. Utilizzare rapidamente le confezioni aperte.
- **Duratà effetto:** A l'esterno l'effetto di intensificazione colore dura circa 1-2 anni a seconda del tipo di pietra trattata e degli. Eventi atmosferici, riguardo all'effetto protettivo durata 3 anni. All'interno, dipendera dai prodotti utilizzati per le pulizie periodiche. I prodotti fortement sgrassanti e quelli che lasciano una pellicola non sono appropriati.

BIO PROTECT + contiene agentes de tratamientos superiores, oleofuges, hidrofugos a base de siloxane disuelto en los solventes.

- **Propiedades:** BO-PROTECT+ penetra en la superficie y reduce la capacidad de absorción capilar de los materiales, tales como agua, aceites y grasas no pueden ser absorbidos. Los agentes de la tinción permanecer en la superficie puede ser limpiada antes de la penetración. La sostenibilidad depende del apoyo y la cantidad de producto absorbido. El color y la estructura del material es significativamente mayor.
- Especificaciones: Densidad: aprox. 0,82 g / cm ^{3}
- **Punto de inflamación:** > 23 ° C (c.C)
- **Consistencia:** Líquido, incoloro. ● **Olor:** aromático.
- **Modo de empleo:** Para facilitar el mantenimiento y evitar la formación de manchas al mismo tiempo la intensificación de los colores de las superficies absorbentes de barro de cerámica, barro, piedra natural o artificial. Especialmente adecuado para piedras naturales
baja absorción de bastante áspera (flameado, arenado, ...), años suavizado o pulido. Adecuado para el granito, gneis, cuarcita, pizarra o piedra caliza.
- **Nota:** Las superficies no absorbentes, tales como aluminio, acero, vidrio, pasta de vidrio, no se puede procesar. La sensibilidad del ácido de la piedra caliza y mármol se conserva.
- **Cómo llegar:** Sin experiencia del producto, es importante tener una prueba en una pequeña área. La superficie debe estar completamente seco, limpio y sin mancha. BO-PROTECT + debe aplicarse de manera uniforme con un trapo, cepillo o un pincel aplicador. En un absorbente,
opcionalmente, repetir el procedimiento después de 5 minutos.
- **Importante:** Todos los productos deben penetrar en la superficie. Distribuya uniformemente el excedente o la espuma no penetra en el material antes de secar, limpiar, posiblemente, sin frotar. La superficie debe aparecer húmedo. Con pulido, totalmente limpie el exceso con un paño seco y no dejar que el producto seco en la superficie. Para grandes superficies, quite el exceso de producto con una escobilla de goma y luego pulidora (almohadilla blanca o de piel de oveja). Cuando la superficie comienza a secarse, limpie la superficie con un paño humedecido con el producto. Las superficies deben presentar un aspecto uniforme. De lo contrario, repita el proceso inmediatamente. Después del secado, el producto no se puede quitar.
- **Precaución:** Haga una prueba en un área pequeña. Algunas piedras de la porosidad desigual puede tener un aspecto moteado. Protección de vidrio, las superficies de plástico, superficies pintadas, superficies sensibles a los disolventes contra las salpicaduras. Mojado o no absorbentes, no puede ser procesada. Piedra caliza y mármol son sensibles a los ácidos. Las herramientas se pueden limpiar con disolvente.
- **Tiempo de sacamiento:** La mayoría de los disolventes se evaporan dentro de 2 horas. El suelo tratado está disponible después de 12 horas. La plena eficacia del producto se obtiene después de 24-48 horas.
- **Temperatura:** La temperatura de las superficies a tratar debe estar entre 5°C y 25°C. Detención de un suelo radiante posible. Evitar la aplicación bajo la luz solar directa.
- **Cobertura:** Depende de la capacidad de absorción de la ayuda.
- **Valores de referencia:** granito pulido: aprox. 10.15 m^2 / litro, granito flameado o unos brutos. 08.06 m^2 / litro.
- **Almacenamiento:** Almacenar cerrado en un lugar fresco y seco. De almacenamiento de dos años. Consumir rápidamente los viales abiertos.
- **Durabilidad:** En el exterior, intensificando el efecto del color se mantiene aproximadamente. 1-2 año (s) por tipo de restricciones de piedra y tiempo. El efecto de protección tendrá una duración de 3 años. En el interior, la sostenibilidad depende de la productos de mantenimiento. Desengrasantes de gran alcance y productos que forman no son apropiadas.

Produit de Protection

Protective Product - Prodotti de Protezione - Productos de Protección

Aspect mouillé
Wet effect
Effetto bagnato
Aspecto mojado

BO - PROTECT WET - 500 ml.
Réf. PREN03

- **Description :** BO-PROTECT WET est un produit contenant des solvants, sur une base d'acrylates de haute qualité résistant au jaunissement, avec des additifs spéciaux destinés à augmenter la résistance aux intempéries et aux ultraviolets.
- **Propriétés :** La vitrification à l'aide de BO-PROTECT WET permet d'obtenir un film protecteur satiné, tout en intensifiant couleur et structure. Les pores de la pierre sont bouchés. L'eau et les souillures ne peuvent plus pénétrer, ou bien il est facile de les éliminer.
- **Spécifications techniques :** Densité : ca. 0,89 g/cm^3
- **Point d'inflammation :** 25°C (Vase clos)
- **Aspect :** Incolore, transparent. **Odeur :** Aromatique, comme essence de pétrol.
- **Solubilité dans l'eau :** Non soluble.
- **Domaine d'application :** Pour sceller tous les revêtements en marbre et en pierre naturelle absorbants comme, par exemple, le granit marbré,ardoise,quartzite,galet mat,galet résine, les pierres à chaux sciées, les blocs de béton, et autres. Convient pour l'intérieur UNIQUEMENT.
- **Mode d'emploi :** Le BO-PROTECT WET s'applique de façon copieuse et régulière, à l'aide d'un rouleau en mousse, d'une brosse de vitrification ou d'un pinceau doux, sur la surface absorbante, propre et séchée. Il est possible de procéder à une nouvelle application du BO-PROTECT WET lorsque l'on constate qu'il a perdu de son effet.
- **A noter :** Les surfaces polies ou trés finement poncées, de même que les supports non absorbants ou les matériaux cuits, ne peuvent pas être traités BO-PROTECT WET. En cas de doute, procéder à un essai à un endroit qui ne se voit pas. Le vitrifiant BO pour le marbre et la pierre naturelle réduit fortement la perméabilité à l'eau. Si l'on escompte une importante migration de l'humidité du support, ne pas utiliser BO-PROTECT WET. Ne pas mettre en oeuvre au soleil ni au-dessus de 25°C.
- **Attention :** Protéger contre les éclats les surfaces sensibiles aux solvants.
- **Rendement :** Environ 10-20 m²/litre, en fonction du support.
- **Temps de séchage :** 30-40 minutes environ.

Ces informations sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adapté aux conditions locales et à la surface à traiter. En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible.

• **Description:** BO-PROTECT WET is a product containing solvents, on the basis of acrylates of high quality resistant to yellowing, with special additives designed to increase resistance to weathering and ultraviolet.
• **Properties:** The vitrification using BO-PROTECT WET provides a protective satin, while intensifying color and structure. The pores of the stone are blocked. Water and dirt can not penetrate, or it is easy to remove.
• Specifications: Density: ca. 0.89 g / cm ^{3}
• **Flash point:** 25°C (closed cup)
• **Appearance:** Colorless, transparent.
• **Odor:** Aromatic, as petroleum spirit.
• **Solubility in water:** Not soluble.
• **Scope:** To seal all flooring marble and natural stone such as absorbents, for example, granite marble, slate, quartzite, pebble mat, pebble resin, sawn limestone, concrete blocks, and others. Suitable for interior ONLY.
• **Directions:** The Soundtrack BO-PROTECT WET is applied on a regular and hearty, with a foam roller, brush vitrification or a soft brush on the absorbent surface, clean and dried. It is possible to make a new application of BO-PROTECT WET when we see it has lost its effect.
• **Note:** The very finely polished or sanded, as well as non-absorbent materials or cooked, can not be treated BO-PROTECT WET. If in doubt, conduct a test at a place that does not show. The glass former RB for marble and natural stone greatly reduces water permeability. If one expects a large migration of moisture from the media, do not use BO-PROTECT WET. Do not implement the sun or above 25oC.
• **Warning:** Protect against flying surfaces sensibilis solvents.
• **Yield:** About 10-20 m^2 / liter, according to the media.
• **Drying time:** 30-40 minutes.

This information is provided without prejudice. The use of products must be adapted to local conditions and the surface. If in doubt, it should test the product on an inconspicuous area.

• **Descrizione :** BO-PROTECT WET è un prodotto contenente solventi, a base di acrilati di alta qualità resistenti all'ingiallimento, con additivi speciali previsti per aumentare la resistenza agli eventi atmosferici ed ai raggi ultravioletti.
• **Proprietà :** La vetrificazione con BO-PROTECT WET fornisce uno strato protettivo satinato ed intensifica colori e struttura. I pori della pietra sono otturati. L'acqua e lo sporco non penetrano piú oppure sono facili da rimuovere.
• **Caratteristiche: Densità :** ca. 0,89 g /cm^3
• **Punto di infiammabilità :** 25°C (a vaso chiuso)
• **Aspetto :** Incolore, trasparente
• **Odore :** Aromatico, come lo spirito di petrolio
• Solubilità in acqua: insolubile
• **Campo di applicazione :** Per schiuderre porositá di tutti i pavimenti in marmo e pietre naturali porose come graniti, marmorizzati, ardesie, quarziti, ciottoli opachi, ciottoli ricostituti, compositi, pietra calcarea segata, blocchi di cemento, e altri. Adatto per interni SOLO.
• **Modalitá uso :** BO-PROTECT WET si applica in maniera abbondante e regolare sulla superficie assorbente pulita e asciutta con un rullo o con una spazzola di vetrificazione o con un pennello morbido. Si puo ripetere tale applicazione qualora si noti che si sono persoi gli effetti del BO-PROTECT WET.
• **Nota :** Le superfici finemente lucidate o levigate, così come i materiali non assorbenti o cotti greificati non possono essere trattati con BO-PROTECT WET. Nel dubbio, procedere con delle prove in zone del pavimento discrete. Il vetrificante BO per marmi e pietre naturali riduce fortemente la permeabilità all'acqua. Se ci si aspetta un grande sfogo, spurgo di umidità del supporto stesso, non usare BO-PROTECT WET. Non adatto a messa in opera sotto sole cocente ed in zone con temperature oltre i 25 C°.
• **Attenzione :** Proteggere e non schizzare gocce di prodotto su superfici limitrofe e sensibili ai solventi.
• **Resa :** Circa il 10-20 m^2 / litro, a seconda del supporto.
• **Tempo di asciugatura :** 30-40 minuti circa.

Queste informazioni sono fornite con riserva di corretto utilizzo. L'uso del prodotto deve essere adatto alle condizioni locali ed il supporto da trattare. Nel minimo dubbio, effettuare test e prove in zone discrete poco visibili.

• **Descripción:** BO-PROTECT WET es un producto que contenga disolventes, sobre la base de acrilatos de alta calidad resistente al amarillamiento, con aditivos especiales diseñados para aumentar la resistencia a la intemperie y rayos ultravioleta.
. Propiedades: La vitrificación con BO-PROTECT WET proporciona un satén de protección, mientras se intensifica el color y estructura. Los poros de la piedra se bloquean. El agua y la suciedad no puede penetrar, o que es fácil de quitar.
• **Especificaciones:** Densidad: aprox. 0,89 g /cm ^{3}
• **Punto de inflamación:** 25°C (en vaso cerrado)
• **Aspecto:** líquido incoloro, transparente.
• **Olor:** aromático, como éter de petróleo.
• **Solubilidad en agua:** No es soluble.
• **Modo de empleo:** Para sellar todos los pisos de mármol y piedra natural como absorbentes, por ejemplo, mármol, granito, pizarra, cuarcita, estera de piedra, resina de gravilla, piedra caliza aserrada, bloques de hormigón, y otros. Apto para interiores SÓLO.
• **Modo de empleo:** El BIO PROTECH WET se aplicade una manera abudante y regular, con un rodillo de espuma, un cepillo de vitrificacion o de un pincel suave, sobre la superficia absorbente, limpia y seca.
• **Nota:** Los muy finamente pulido o lijado, así como los materiales no absorbentes o cocidos, no se puede tratar BO-PROTECT WET. En caso de duda, realizar una prueba en un lugar que no aparece. El presupuesto ordinario de vidrio antiguo de mármol y piedra natural reduce la permeabilidad al agua. Si se espera una gran migración de la humedad de los medios de comunicación, no use BO-PROTECT WET. No aplicar el sol o por encima de 25°C.
• **Advertencia:** Protección contra volando sensibilis superficies solventes.
• **Rendimiento:** 10-20 m^2 / litro, de acuerdo con los medios de comunicación.
• **Tiempo de sacamiento:** 30-40 minutos.

Esta información se proporciona sin prejuicios. El uso de los productos deben adaptarse a las condiciones locales y el área de tratamiento.
En caso de duda, deve probar el producto en un sitio poco visible.

Produit Nettoyant

Cleaning Product
Prodotti per la Pulizia
Productos de Limpieza

BO CLEAN
Intérieur
Nettoie protège et entretient.
Pour tous les matériaux.
Nettoie, protège et entretient, apporte hygiène et propreté à toutes les surfaces.
500 ml.

- **Description :** Produit de nettoyage alcalin doux, prêt à l'emploi à base de savons supérieurs naturels et de substances spéciales de nettoyage et d'entretien.
- **Propriétés :** Des agents hautement actifs dissolvent rapidement l'encrassement, l'huile et la graisse et permettent un essuyage facile et sans trace. Dans le cas de surfaces traitées, l'action simultanée d'additifs maintient la protection, même dans le cas d'une utilisation régulière. La surface peut ainsi rester propre longtemps. BO-CLEAN laisse une odeur agréable.
- **Remarque :** Sur les surfaces imprégnées avec BO-PROTECT, BO-CLEAN conserve et soutient l'effet de protection.
- **Spécifications techniques :** Densité: env.1,0 g/cm³ - Valeur de pH : env. 8.
- **Consistance / apparence :** Fluide, incolore, clair.
- **Odeur :** Frais, parfumé.
- **Solubilité dans l'eau :** Bonne, intégrale.
- **Domaine d'application :** Pour le nettoyage régulier et quotidien des surfaces en pierre naturelle. Particulièrement approprié au marbre et à la pierre calcaire. Convient également aux surfaces en céramique, en verre et en matériaux synthétiques. Idéal pour un nettoyage rapide.
- **Mode d'emploi :** Vaporiser BO-CLEAN sur l'ensemble de la surface. Après avoir laissé agir quelques instants, essuyer la surface avec une éponge essorée. Sécher éventuellement ensuite avec un chiffon.
- **Attention :** Ne pas vaporiser sur des surfaces chaudes.
- **Pouvoir couvrant :** Jusqu'à 20 m² par flacon.
- **Remarque :** pour des encrassements plus tenaces, nous recommandons BO-NET.
- **Stockage :** Stocker dans un endroit frais. Ne pas laisser à l'air libre. Ne pas exposer à une température supérieure à 25°C. Conservation pendant env. 3 ans.

BO - CLEAN - 500 ml.
Réf. PREN09

Ces informations sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adapté aux conditions locales et à la surface à traiter. En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible.

● **Description:** Mild alkaline cleaner, ready-made soaps and natural superiors of special materials for cleaning and maintenance.
● **Properties:** Highly active agents quickly dissolve dirt, oil and grease and allow easy and wiping without trace. In the case of treated areas, the simultaneous action of additives maintains protection even in the case of regular use. The surface can stay clean long.
BO-CLEAN leaves a pleasant smell.
● **Note:** On surfaces treated with BO-PROTECT, BO-CLEAN maintains and supports the protective effect.
● **Specifications:** Density: approx.1,0 g /cm^3 - pH: approx. 8.
● **Consistency / Appearance:** Liquid, colorless, clear.
● **Odor:** Fresh, fragrant.
● **Solubility in water:** good, complete.
● **Scope:** For the regular cleaning and daily natural stone surfaces. Especially suitable for marble and limestone. Also suitable for ceramic, glass and synthetic materials. Ideal for quick cleaning.
● **Directions:** Spray BO-CLEAN on the entire surface. Wait a few moments, wipe with a damp sponge. Eventually dry with a cloth.
● **Caution:** Do not spray on hot surfaces.
● **Coverage:** Up to 20 m^2 per vial.
● **Note:** For stubborn dirt, we recommend BO-NET.
● **Storage:** Store in a cool place. Do not leave outdoors. Do not expose to temperatures exceeding 25°C. Storage for approx. 3 years.

This information is provided without prejudice. The use of products must be adapted to local conditions and the surface. If in doubt, it should test the product on an inconspicuous area.

● **Descrizione :** Alcalino detergente delicato a base di saponi di qualita' superiore e sostanze speciali per la pulizia periodica, pronto per l'uso.
● **Proprietá :** Dei componenti a reattivita' rapida sciolgono lo sporco, l'olio ed i grassi e ne permettono facile rimozione asciugando e stroffinando. Nel caso la superficie sia già stata trattata BO-CLEAN partecipa, per alcuni additivi presenti, al mantenimento dell'efficacia del trattamento anche se usato ripetutamente. la superficie rimane così pulita più a lungo. Il prodotto emana un odore di pulito gradevole.
● **Nota :** Sulle superfici impregnate con BO-PROTECT, BO-CLEAN mantiene e aumenta l'effetto protettivo.
● **Caratteristiche :** Densità : circa 1,0 g /cm^3 - pH: ca. 8
● **Consistenza / Aspetto :** Liquido, incolore, chiaro.
● **Odore :** Fresco, fragrante
● **Solubilità in acqua :** Buona, completo.
● **Campo di applicazione :** Per la pulizia periodica e quotidiana di superfici in pietra naturale. Particolarmente adatto per marmo e pietra calcarea. Adatto anche per i materiali ceramici, vetro e sintetiche. Ideale per la rapida pulizia.
● **Indicazioni :** spruzzare BO-CLEAN su tutta la superficie, dopo avere lasciato agire per qualche minuto. Dopo aver lasciato il lavoro per qualche istante, pulire la superficie con una spugna umida. Poi alla fine asciugare con un panno.
● **Attenzione :** Non spruzzare su superfici calde.
● **Copertura :** Fino a 20 m^2 per flaconcino.
● **Nota :** Per lo sporco ostinato, si consiglia di BO-NET.
● **Conservazione :** Conservare in luogo fresco, non lasciare il prodotto a contatto con l'aria, non esporre a temperature superiori a 25°C. periodo di scadenza 3 anni circa.

Queste informazioni sono fornite con riserva di corretto utilizzo. L'uso del prodotto deve essere adatto alle condizioni locali ed il supporto da trattare. Nel minimo dubbio, effettuare test e prove in zone discrete poco visibili.

● **Descripción:** Producto de limpiesa alcalino, suave, a base de jabones superiores naturales y de sustancias especiales de limpiesa y de mantenimiento.
● **Propiedades:** Agentes de gran actividad, con rapidez disolven el aceite y grasa y permiten una limpieza sin dejar rastros. En el caso de las áreas tratadas, la acción simultánea de los aditivos mantiene la protección, incluso en el caso de uso regular. La superficie puede mantenerse limpia de largo. BO-CLEAN deja un olor agradable.
● **Nota:** En las superficies tratadas con BO-PROTECT, BO-CLEAN mantiene y apoya el efecto protector.
● **Especificaciones:** Densidad: aproximadamente 1,0 g /cm^3 - pH: aprox. 8.
● **Coherencia / Apariencia:** Líquido, incoloro, claro.
● **Olor:** fresco, fragante.
● **Solubilidad en agua:** buena, completa.
● **Modo de empleo:** Para la limpieza regular y diariamente las superficies de piedra natural. Especialmente indicado para el mármol y la piedra caliza. También es adecuado para cerámica, vidrio y materiales sintéticos. Ideal para una limpieza rápida.
● **Indicaciones:** Spray BO CLEAN en toda la superficie. Espere unos minutos, limpie con una esponja húmeda. Con el tiempo seco con un paño.
● **Precaución:** No vaporizar sobre superficies calientes.
● **Cobertura:** hasta 20 m^2 por flaco.
● **Nota:** Para la suciedad persistente, se recomienda BO-NET.
● **Almacenamiento:** Conservar en un lugar fresco. No deje al aire libre. No exponga a temperaturas superiores a 25°C. De almacenamiento para aproximadamente. 3 años.

Esta información se proporciona sin prejuicios. El uso de los productos deben adaptarse a las condiciones locales y el área de tratamiento.
En caso de duda, deve probar el producto en un sitio poco visible.

Produit Nettoyant

Cleaning Product - Prodotti per la Pulizia Productos de Limpieza

BO - NET - 500 ml.
Réf. PREN07

● **Description :** BO-NET est un produit de nettoyage spécial d'alcalinité moyenne sans solvant. Le concentré contient une combinaison équilibrée d'agents nettoyants et de solvants.
● **Propriétés :** BO-NET dissout et élimine la saleté grasse et huileuse, les pellicules brillantes, les résidus de produits d'entretien pour sols, les pellicules minces de cire et les salissures courantes.
● **Spécifications techniques :** Densité: 1,02 g/cm³
● **Aspect :** Transparent, incolore.
● **Odeur :** Non spécifique, aromatique Valeur pH: env. 9-10 (concentré).
● **Domaine d'application :** Nettoyage des surfaces en pierre naturelle et marbre polis, adoucis ou taillés de toutes sortes, andésite, vasques marbre,inox,alu. Convient tout particulièrement au nettoyage de base d'anciens revêtements encrassés. Idéal pour éliminer les pellicules minérales sur le marbre poli. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
● **Application :** Selon le degré l'encrassement, le BO-NET peut être appliqué pur ou dilué dans 5 volumes d'eau; le cas échéant brosser en appliquant. Laisser agir pendant 10 à 20 minutes puis laver avec beaucoup d'eau claire à la brosse et bien rincer. Ne pas laisser sécher le produit; si le revêtement n'est pas très sale, diluer avec de l'eau. En revanche, si le revêtement est très encrassé, répéter la procédure.
● **Attention :** Ne pas traiter le Plexiglas® et les autres surfaces délicates au BO-NET. En cas de doute, faire un essai sur une surface peu visible.
● **Rendement :** Environ 5 à 10 m²/litre selon l'encrassement, plus de 30 m²/litre dilué
● **Entreposage :** Tenir au frais et au sec. Ne pas conserver à plus de 25°C. Se conserve environ 2 à 3 ans.

● **Description:** BO-NET is a product of special cleaning of solvent-free medium alkalinity. The concentrate contains a balanced combination of cleaning agents and solvents.
● **Properties:** BO-NET removes dirt and dissolves fat and oily, dandruff brilliant, residues of cleaning products for floors, the thin film of wax and dirt common.
● **Specifications:** Density: 1.02 g / cm³
● **Appearance:** Clear, colorless.
● **Odor:** Not specific, aromatic pH value: approx. 9-10 (concentrate).
● **Scope:** Cleaning of natural stone and marble polished, smoothed or trimmed of all kinds, andesite, marble sinks, stainless steel, aluminum. Particularly suitable for cleaning surfaces fouled former base. Ideal for removing mineral films on the polished marble. For indoor or outdoor.
● **Application:** Depending on the degree of fouling, the BO-NET can be applied neat or diluted in 5 volumes of water, if necessary by applying paint. Let stand for 10 to 20 minutes then wash with plenty of water to brush and rinse thoroughly. Do not dry the product, if the surface is not heavily soiled, dilute with water. However, if the surface is very dirty, repeat the procedure.
● **Caution:** Do not treat the Plexiglas ® and other delicate surfaces in BO-NET. If in doubt, test on an inconspicuous area.
● **Yield:** About 5 to 10 m² / liter by fouling, more than 30 m² / liter diluted
● **Storage:** Keep cool and dry. Do not store above 25°C. Keeps for about 2 to 3 years.

● **Descrizione:** BO-NET è un prodotto per le pulizie mediamente alcalino senza solventi. il suo concentrato contiene una equilibrata dose di componenti detergenti e solventi dello sporco.
● **Proprietà:** BO-NET dissolve rapidamente sporco di grasso e oleoso, le patine lucide, i residui di prodotti per pavimenti, le sottili pellicole di cera e sporcizia comune.
● **Caratteristiche:** Densità: 1.02 g / cm³
● **Aspetto:** Trasparente, incolore.
● **Odore:** Nessun odore specifico, aromatico, PH 9-10 se concentrato.
● **Campo di applicazione:** Pulizia della pietra naturale e marmo lucidato, levigato o lavorato di ogni genere, andesite, lavandini in marmo, acciaio inossidabile, alluminio. particolarmente adatto alla pulizia delle vecchie incrostazioni e sporco nei vecchi rivestimenti. Per interni o esterni.
● **Applicazione:** In funzione del grado di sporcizia il BO-NET puo' essere applicato puro o diluito in 5 volumi di acqua, se necessario durante l'applicazione spazzolare energicamente.lasciare agire da 10 a 20 minuti poi lavare e spazzolare a grande acqua e fare un abondante risciacquo.non lasciare essicare il prodotto sulla superficie da pulire, se lo sporco non è tanto preferire l'applicazione diluita al contrario se si tratta di molta sporcizia ripetere il trattamento più volte.
● **Attenzione:** Non trattate il plexiglas e altre superfici delicate con BO-NET nel dubbio procedere a delle prove in zone discrete.
● **Resa:** Circa 5-10 m² / litro sotto la sporcizia, più di 30 m² / litro diluito.
● **Conservazione:** in luogo fresco ed asciutto.temperature non oltre i 25°C durata di conservazione 2-3 anni circa.

● **Descripción:** BO-NET es un producto de limpieza especial de la alcalinidad medio libre de solventes. El concentrado contiene una combinación equilibrada de limpieza y disolventes.
● **Propiedades:** BO-NET elimina la suciedad y disuelve la grasa y los residuos de grasa, caspa brillante, de productos de limpieza para suelos, la fina capa de cera y la suciedad común.
● **Especificaciones:** Densidad: 1,02 g / cm³
● **Apariencia:** transparente, incolora.
● **Olor:** No es específico, el valor aromático pH: aprox. 9-10 (concentrado).
● **Ámbito de aplicación:** La limpieza de la piedra natural y mármol pulido, alisado o recortado de todo tipo, andesita, lavabos de mármol, acero inoxidable, aluminio. Especialmente adecuado para la limpieza de superficies sucias antigua base. Ideal para la eliminación de las películas de minerales en el mármol pulido. Para interiores o exteriores.
● **Aplicación:** Dependiendo del grado de suciedad, el BO-NET se puede aplicar puro o diluido en 5 volúmenes de agua, si es necesario mediante la aplicación de pintura. Deje reposar durante 10-20 minutos y luego lavar con abundante agua para cepillar y enjuagar bien. No seque el producto, si la superficie no está muy sucia, diluir con agua. Sin embargo, si la superficie está muy sucia, repita el procedimiento.
● **Precaución:** No trate la Plexiglas ® y otras superficies delicadas en el BO-NET. En caso de duda, deve probar el producto en un sitio poco visible.
● **Rendimiento:** De 5 a 10 m² / litro por suciedad, más de 30 m² / litro diluido.
● **Almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco. No almacenar por encima de 25°C. Mantiene durante 2 o 3 años.

Produit Nettoyant

Cleaning Product - Prodotti per la Pulizia Productos de Limpieza

BO - CIM - 500 ml.
Réf. PREN08

● **Description :** Produit spécial de la gamme pour la pierre naturelle et artificielle. Ce produit de nettoyage très puissant contient une combinaison particulière d'acides et de produits antirouille.
● **Propriétés :** BO-CIM dissout et élimine les films de ciment, restes de mortiers, efflorescences, dépôts de calcaire, saleté, rouille et décolorations dues à la rouille. Élimine le jaunissement dû à la rouille des pierres contenant du fer et empêche qu'il se reproduise.
● **Spécifications techniques :** Densité 1,17 g/cm³ - pH < 1(concentré).
● **Aspect :** Transparent, rougeâtre. ● **Odeur :** Fraîche et agréable.
● **Domaine d'application :** Élimination des films de ciment sur les revêtements neufs, nettoyage de base des revêtements anciens et élimination de la rouille et décolorations par la rouille.
● **Application :** Selon le type et le degré d'encrassement, appliquer BO-CIM pur ou dilué dans 10 volumes d'eau et étalez-le à la brosse. Après quelques minutes, brosser et éliminer totalement en rinçant à l'eau. Selon le besoin, répéter la procédure.
● **Conseil :** En cas de décolorations par la rouille très tenace et qui reviennent régulièrement nous contacter pour plus de solutions techniques.
● **Attention :** BO-CIM ne convient pas aux surfaces polies et adoucies de pierre à chaux, marbre, béton, granito. En cas de doute, faire un essai sur une surface peu visible. Les surfaces et les éléments sensibles aux acides comme l'Eloxal, le bois glacé, le chrome, le marbre etc... doivent être protégé des éclaboussures.
● **Rendement :** Environ 10 à 15 m²/litre selon l'encrassement et le type de sol traité.
● **Retraitement :** Beaucoup de pierres naturelles exigent une imprégnation consécutive pour empêcher la pénétration de l'humidité. La gamme BO - TRAITEMENT comporte des produits de protection convenant à chaque type d'application.

● **Description:** Special Product range for natural stone and artificial. This powerful cleaner contains a special combination of acid and rust.
● **Properties:** BO-CIM dissolves and removes cement film, mortar residues, efflorescence, lime deposits, dirt, rust and discoloration due to rust. Eliminates yellowing due to rust stones containing iron and prevent its reoccurrence.
● **Specifications:** Density: 1.17 g/cm³ - pH: <1 (concentrate)
● **Appearance:** Clear, reddish. ● **Odor:** Fresh and pleasant.
● **Scope:** Removal of cement film coatings on new, basic cleaning and removal of old coatings and rust by rust and discoloration.
● **Application:** Depending on the type and degree of soiling, apply BO-CIM pure or diluted in 10 volumes of water and spread it with brush. After a few minutes, scrub and remove completely by rinsing with water. As needed, repeat the procedure.
● **Tip:** If discoloration by rust very tough and come back regularly contact us for more technical solutions.
● **Warning:** BO-CIM is not suitable for polished and honed limestone, marble, concrete, terrazzo. If in doubt, test on an inconspicuous area. Surfaces and acid-sensitive elements such as Eloxal, glossy wood, chrome, marble etc. ... must be protected from splashes.
● **Yield:** About 10 to 15 m²/liter by fouling and the type of soil treated.
● **Restatement:** Many natural stones require consecutive impregnation to prevent moisture penetration. The range Soundtrack BO - TREATMENT includes protection products to suit every application.

● **Descrizione :** Prodotto della gamma speciale pietre naturali e artificiali ricostituite. Questo prodotto per la pulizia molto forte contiene una formula speciale a base di acidi e componenti anti ruggine.
● **Proprietà :** BO CIM elimina e dissolve i residui cementizi, di collanti,efflorescenze, depositi di calcare, sporco, ruggine e macchie scoloriture dovute alla ruggine. Elimina ingiallimento causato dalla ruggine prodotta delle pietre con contenuto di ferro ed impedisce che il fenomeno si riproduca.
● **Caratteristiche :** Densità : 1.17 g/cm³ - pH: <1 (concentrato)
● **Aspetto :** Brillante, rosso. ● **Profumo :** Fresco e gradevole.
● **Campo di applicazione :** Eliminzaione di residui e pellicole di cemento dopo la posa in opera, pulizia di fondo sui vecchi rivestimenti, rimozione delle macchie di ruggine.
● **Applicazione :** A seconda del tipo e grado di sporco, applicare BO CIM puro o diluito in 10 volumi di acqua stendendolo con una spazzola. dopo alcuni minuti spazzolare e rimuovere totalmente con abondante risciacquo ad acqua. a discrezione ripetere l'operazione.
● **Suggerimento :** In caso di macchie e scolorimento da ruggine recidive contattateci per avere più informazioni al riguardo.
● **Attenzione :** BO-CIM non è adatto per le superfici levigate o lappate di pietra calcarea ,marmi,cementi,graniti. ad ogni dubbio procedere con delle prove in zone discrete.le superfici e le materie sensibili agli acidi come anodica,eloxal,legno lucidato,cromo,marmo ecc. devono essere riparati dagli spruzzi di questo prodotto.
● **Resa :** Circa 10 a 15 mq al litro a seconda del stato della superficie.
● **Manutenzione :** Molte pietre naturali necessitano poi di essere re-impregnate in modo periodico per impedire l'azione dell'umidita'. troverete nella gamma BO-TRATTAMENTI i prodotti adatti ad ogni tipo di necessita' ed applcazione.

● **Descripción:** Gama de productos especiales para la piedra natural y artificial. Este producto de limpieza contiene una combinación especial de ácido y el óxido.
● **Propiedades:** BO-CIM se disuelve y elimina la película de cemento, residuos de mortero, eflorescencia, depósitos de cal, suciedad, óxido y la decoloración debido a la roya. Elimina el color amarillento debido a la roya de piedras que contienen hierro y prevenir su reaparición.
● **Especificaciones:** Densidad: 1,17 g/cm³ - pH: <1 (concentrado)
● **Aspecto:** Claro, de color rojizo. ● **Olor:** Fresco y agradable.
● **Modo de empleo:** La eliminación de recubrimientos de película de cemento en la limpieza de nuevo, básica y la eliminación de pinturas viejas y el óxido a la oxidación y la decoloración.
● **Aplicación:** Dependiendo del tipo y grado de suciedad, aplique BO-CIM puro o diluido en 10 volúmenes de agua y la extendió con el cepillo. Después de unos minutos matorrales, y eliminar completamente enjuagando con agua. Cuando es necesario, repita el procedimiento.
● **Consejo:** Si la decoloración por el óxido muy duro y volver regularmente en contacto con nosotros para obtener más soluciones técnicas.
● **Advertencia:** BO-CIM no es adecuado para la piedra caliza pulida y afilado con piedra, mármol, hormigón, terrazo. En caso de duda, la prueba en un área oculta. Las superficies y elementos sensibles a la acidez como Eloxal, madera brillante, cromo, mármol, etc ... debe ser protegido contra salpicaduras.
● **Rendimiento:** Entre 10 y 15 m²/litro por ensuciamiento y el tipo de suelo tratado.
● **Reformulación:** Muchas piedras naturales requieren impregnación consecutivos para evitar la penetración de humedad. La gama de productos BO-TRATAMIENTO incluye productos de protección para adaptarse a cada aplicación.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

A

GALET - GALET RÉSINE - QUARTZITE - ARDOISE - PEBBLE - QUARTZITE - SLATE

Étape - 1 — **Nettoyage initial des surfaces neuves.** *Initial cleaning of new surfaces*

BO CIM : Réf. PREN08

Diluer à 1 pour 10 avec de l'eau.
Dilute at 1 per 10 with water.
Diluire 1 a 10 con l'acqua.
Diluir 1 en 10 con agua.

Étendre la solution sur le sol.
Spread the solution on the ground.
Stendere la soluzione sul terreno.
Esparza la solución sobre el terreno.

Rinser abondamment à l'eau claire.
Rinse thoroughly with clean water.
Sciacquare bene con acqua pulita.
Enjuague bien con agua limpia.

Laisser sécher.
Let dry.
Lasciate asciugare.
Deje que se seque.

Matériel nécessaire : seau, brosse, (ou mono brosse) serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).

Étape - 2 — **Protection contre les taches.** *Protection against stains*

ou / or

BO PROTECT : Réf. PREN01

BO PROTECT + : Réf. PREN06

Surface : - Propre. - Sèche.
Surface: - Clean. - Dry.
Superficie: - Proprio. - Secco.
Superficie: - Proprio. - Seco.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 45 mn.
Let dry, do not set foot for 45 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 45 mn.
Deje secar y no poner pies 45 mn.

Verser le produit dans un seau.
Pour the product into a bucket.
Versare il prodotto in un secchio.
Verter el producto en un balde.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

Appliquer avec un balai applicateur.
Apply with applicator brush.
Applicare con un pennello.
Aplicar con un aplicador de brocha.

Essuyer les résidus de produit.
Wipe up product, and drips.
Asciugare prodotto, e le gocce.
Ecar el residuo del producto y caídas.

Possibilité de traitement avant joint.
Treatment option before joint.
Opción de tratamiento antes de las articulaciones.
Prima opzione di trattamento delle articolazioni.
BO PROTECT Réf. PREN01
***(ou)* BO PROTECT +** Réf. PREN06
Protection intensifiant la couleur.
Protection intensifying the color.
Protezione intensificazione del colore.
Protección intensificar el color.
***(ou)* BO PROTECT WET** Réf. PREN03
Est incompatible avec : *Inconsistent with*
Es incompatible con - *É incompatibile con*
BO PROTECT et/and **BO PROTECT +**

BO PROTECT WET : Réf. PREN03

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou serpillière microfibre, chiffon.

Étape - 3 — **Entretien régulier.** *Regular maintenance*

BO CLEAN : Réf. PREN09

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

B

GALET POLI - BASALTE BRUT - POLISHED PEBBLE - BASALT RAW

Étape - 1 — **Nettoyage initial des surfaces neuves.** *Initial cleaning of new surfaces*

Diluer à 1 pour 10 avec de l'eau.
Dilute at 1 per 10 with water.
Diluire 1 a 10 con l'acqua.
Diluir 1 en 10 con agua.

Étendre la solution sur le sol.
Spread the solution on the ground.
Stendere la soluzione sul terreno.
Esparza la solución sobre el terreno.

Rinser abondamment à l'eau claire.
Rinse thoroughly with clean water.
Sciacquare bene con acqua pulita.
Enjuague bien con agua limpia.

Laisser sécher.
Let dry.
Lasciate asciugare.
Deje que se seque.

BO CIM : Réf. PREN08

Matériel nécessaire : seau, brosse, (ou mono brosse) serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).

Étape - 2 — **Protection contre les taches.** *Protection against stains*

ou / or

Surface : - Propre. - Sèche.
Surface: - Clean. - Dry.
Superficie: - Proprio. - Secco.
Superficie: - Proprio. - Seco.

Verser le produit dans un seau.
Pour the product into a bucket.
Versare il prodotto in un secchio.
Verter el producto en un balde.

Appliquer avec un balai applicateur.
Apply with applicator brush.
Applicare con un pennello.
Aplicar con un aplicador de brocha.

Essuyer les résidus de produit.
Wipe up product, and drips.
Asciugare prodotto, e le gocce.
Ecar el residuo del producto y caídas.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 45 mn.
Let dry, do not set foot for 45 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 45 mn.
Deje secar y no poner pies 45 mn.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

Il est impératif de procéder à un essai préalable sur une petite surface propre et sèche avant de faire un traitement. La réaction des pierres naturelles étant imprévisible. Aucune réclamation ne serra acceptée sans ce préalable.

It is imperative to conduct a test on a small area clean and dry before treatment. The reaction of natural stone being un predictable. Any claim will not be accept without this notice.

E 'indispensabile effettuare un test preliminare su una piccola superficie pulita e asciutta prima del trattamento. La reazione è imprevedibile pietre naturali. Nessun reclamo scosse accettato senza questo prerequisito.

Es imprescindible llevar a cabo una prueba preliminar en una pequeña área limpia y seca antes del tratamiento. La reacción es impredecible piedras naturales. Ninguna reclamación sacudió aceptado sin este requisito previo.

BO PROTECT : Réf. PREN01

BO PROTECT + : Réf. PREN06

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou serpillière microfibre, chiffon.

Étape - 3 — **Entretien régulier.** *Regular maintenance*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

C

INOX - ALU - MOSAÏQUE sans pierre - vasque RECONSTITUÉE - STEEL - ALUMINIUM - MOSAIC without stone - RECONSTITUTED bassin

Étape - 1 — Nettoyage initial des surfaces neuves. *Initial cleaning of new surfaces*

Appliquer un jet de produit sur la surface mouillée et frotter.
Apply a spray of product on the wet surface and rub.
Applicare prodotto sulla superficie bagnata e strofinare.
Aplique el producto sobre la superficie húmeda y frote.

Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination des résidus sales.
Rinse with clear water until the elimination of dirty residue.
Risciacquare con acqua pulita fino ad eliminazione dei residui sporchi.
Enjuague con agua limpia hasta que el filtrado de residuos sucios.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

BO NET : Réf. PREN07

Matériel nécessaire : éponge.

Étape - 2 — Entretien régulier. *Regular maintenance*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Méthode de Traitement des Décors Aluminium
Processing Method for Aluminium Decoration

1 - Pose des carreaux d'aluminium avec une colle adaptée au métal brut (type : mono-composant, polymère polyuréthanne hybride à terminaison silane) de préférence après la pose du revêtement mural contigu, grâce à la réservation prévu à cet effet dans ce dernier.
Tiling of aluminum with a suitable adhesive to the metal product (type: single-component polyurethane hybrid polymer-terminated silane) preferably after the installation of wall covering contiguous with the reservation provided for this purpose in the latter.

2 - Nettoyage éventuel avec BO NET des traces de joint.
Cleaning possible with BO NET traces of seal.

3 - Un verni métal peu être appliqué pour retarder le phénomène du vieillissement de l'aluminium.
A painted metal bit to be applied to delay aging of aluminum.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

BO **D**

CAPITON - PÂTE de VERRE - MOSAÏQUE VERRE - PADDING - GLASS PASTE - GLASS MOSAIC

Étape - 1

Nettoyage initial des surfaces neuves. *Initial cleaning of new surfaces*

Diluer à 1 pour 7 avec de l'eau.
Dilute at 1 per 7 with water.
Diluire 1 a 7 con l'acqua.
Diluir 1 en 7 con agua.

Étendre la solution et brosser après 5 minutes.
Spread the solution and after 5 minutes and brush.
Estendere la soluzione dopo 5 minuti e spazzola.
Amplíe la solución después de 5 minutos y el pincel.

Éliminer scrupuleusement les résidus sale.
Eliminat correctly the dirty residue.
Rimuovere accuratamente il residuo sporco.
Retire cuidadosamente el residuo sucio.

Rincer abondamment à l'eau claire.
Rinse thoroughly with clean water.
Sciacquare bene con acqua pulita.
Enjuague bien con agua limpia.

Laisser sécher.
Let dry.
Lasciate asciugare.
Deje que se seque.

BO CIM : Réf. PREN08

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, brosse ou monobrosse, raclette (ou aspirateur d'eau), serpillière.

Étape - 2

Entretien régulier. *Regular maintenance*

Ajouter une dose 20 ml. par seau d'eau.
Add a dose 20 ml. Per bucket of water.
Aggiungere una dose 20 ml. per secchio d'acqua.
Añade una dosis 20 ml. per balde de agua.

Laver la surface avec la solution sans rincer.
Wash the surface with the solution without rinsing.
Lavare la superficie con la soluzione senza risciacquare.
Lave la superficie con la solución sin enjuagar.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 15 mn.
Let dry, do not set foot for 15 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 15 mn.
Deje secar y no poner pies 15 mn.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière.

Il est impératif de procéder à un essai préalable sur une petite surface propre et sèche avant de faire un traitement. La réaction des pierres naturelles étant imprévisible. Aucune réclamation ne serra acceptée sans ce préalable.

It is imperative to conduct a test on a small area clean and dry before treatment. The reaction of natural stone being un predictable. Any claim will not be accept without this notice.

E 'indispensabile effettuare un test preliminare su una piccola superficie pulita e asciutta prima del trattamento. La reazione è imprevedibile pietre naturali. Nessun reclamo scosse accettato senza questo prerequisito.

Es imprescindible llevar a cabo una prueba preliminar en una pequeña área limpia y seca antes del tratamiento. La reacción es impredecible piedras naturales. Ninguna reclamación sacudió aceptado sin este requisito previo.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

E

ANDESITE - MABRE 7,5 x 15 ... - Vasque MARBRE - ANDESITE - MABLE 7,5 x 15 ... - MARBLE bassin

Étape - 1 — **Nettoyage initial des surfaces neuves.** *Initial cleaning of new surfaces*

Appliquer un jet de produit sur la surface mouillée et frotter.
Apply a spray of product on the wet surface and rub.
Applicare prodotto sulla superficie bagnata e strofinare.
Aplique el producto sobre la superficie húmeda y frote.

Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination des résidus sales.
Rinse with clear water until the elimination of dirty residue.
Risciacquare con acqua pulita fino ad eliminazione dei residui sporchi.
Enjuague con agua limpia hasta que el filtrado de residuos sucios.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

BO NET : Réf. PREN07

Matériel nécessaire : éponge.

Étape - 2 — **Protection contre les taches.** *Protection against stains*

ou / or

Surface : - Propre. - Sèche.
Surface: - Clean. - Dry.
Superficie: - Proprio. - Secco.
Superficie: - Proprio. - Seco.

Verser le produit dans un seau.
Pour the product into a bucket.
Versare il prodotto in un secchio.
Verter el producto en un balde.

Appliquer avec un balai applicateur.
Apply with applicator brush.
Applicare con un pennello.
Aplicar con un aplicador de brocha.

Essuyer les résidus de produit.
Wipe up product, and drips.
Asciugare prodotto, e le gocce.
Ecar el residuo del producto y caídas.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 45 mn.
Let dry, do not set foot for 45 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 45 mn.
Deje secar y no poner pies 45 mn.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

Il est impératif de procéder à un essai préalable sur une petite surface propre et sèche avant de faire un traitement. La réaction des pierres naturelles étant imprévisible. Aucune réclamation ne serra acceptée sans ce préalable.

It is imperative to conduct a test on a small area clean and dry before treatment. The reaction of natural stone being un predictable. Any claim will not be accept without this notice.

E 'indispensabile effettuare un test preliminare su una piccola superficie pulita e asciutta prima del trattamento. La reazione è imprevedibile pietre naturali. Nessun reclamo scosse accettato senza questo prerequisito.

Es imprescindible llevar a cabo una prueba preliminar en una pequeña área limpia y seca antes del tratamiento. La reacción es impredecible piedras naturales. Ninguna reclamación sacudió aceptado sin este requisito previo.

BO PROTECT : Réf. PREN01

BO PROTECT + : Réf. PREN06

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou serpillière microfibre, chiffon.

Étape - 3 — **Entretien régulier.** *Regular maintenance*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

F

TRAVERTINS - MARBRES - TRAVERTINE - MARBLES

Étape - 1 — **Nettoyage initial des surfaces neuves.** *Initial cleaning of new surfaces*

Appliquer un jet de produit sur la surface mouillée et frotter.
Apply a spray of product on the wet surface and rub.
Applicare prodotto sulla superficie bagnata e strofinare.
Aplique el producto sobre la superficie húmeda y frote.

Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination des résidus sales.
Rinse with clear water until the elimination of dirty residue.
Risciacquare con acqua pulita fino ad eliminazione dei residui sporchi.
Enjuague con agua limpia hasta que el filtrado de residuos sucios.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

BO NET : Réf. PREN07

Matériel nécessaire : éponge.

Étape - 2 — **Protection contre les taches.** *Protection against stains*

ou
or

BO PROTECT : Réf. PREN01

Surface : - Propre. - Sèche.
Surface: - Clean. - Dry.
Superficie: - Proprio. - Secco.
Superficie: - Proprio. - Seco.



Verser le produit dans un seau.
Pour the product into a bucket.
Versare il prodotto in un secchio.
Verter el producto en un balde.

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau jusqu'à refus.
Apply with a brush or roller until refusal.
Applicare con pennello o rullo fino a rifiuto.
Aplicar con una brocha o rodillo hasta rechazo.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 45 mn.
Let dry, do not set foot for 45 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 45 mn.
Deje secar y no poner pies 45 mn.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

Possibilité de traitement avant joint.
Treatment option before joint.
Opción de tratamiento antes de las articulaciones.
Prima opzione di trattamento delle articolazioni.
BO PROTECT Réf. PREN01
***(ou)* BO PROTECT +** Réf. PREN06
Protection intensifiant la couleur.
Protection intensifying the color.
Protezione intensificazione del colore.
Protección intensificar el color.
***(ou)* BO PROTECT WET** Réf. PREN03
Est incompatible avec : *Inconsistent with*
Es incompatible con - *É incompatibile con*
BO PROTECT et/and **BO PROTECT +**

BO PROTECT + : Réf. PREN06

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, pinceau ou rouleau, chiffon.

BO PROTECT WET : Réf. PREN03

Étape - 3 — **Entretien régulier.** *Regular maintenance*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Méthode de Traitement
Processing method - Modalità del Trattamento - *Método de Proceso*

Nettoyer - Protéger - Entretenir - *Clean - Protect - Maintain* - Pulizia - Protezione - Mantenere - *Limpieza - Proteger - Mantener*

G

SANITAIRES EN BASALTE - BASALT SANITARY

Étape - 1 — **Nettoyage initial des surfaces neuves.** *Initial cleaning of new surfaces*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Étape - 2 — **Protection contre les taches.** *Protection against stains*

ou
or

Surface : - Propre. - Sèche.
Surface: - Clean. - Dry.
Superficie: - Proprio. - Secco.
Superficie: - Proprio. - Seco.



Verser le produit dans un seau.
Pour the product into a bucket.
Versare il prodotto in un secchio.
Verter el producto en un balde.

Appliquer avec un pinceau ou un rouleau jusqu'à refus.
Apply with a brush or roller until refusal.
Applicare con pennello o rullo fino a rifiuto.
Aplicar con una brocha o rodillo hasta rechazo.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol 45 mn.
Let dry, do not set foot for 45 mn.
Lasciate asciugare, non mettere piede 45 mn.
Deje secar y no poner pies 45 mn.

Protéger de l'eau pendant 24 h.
Protect from water for 24 h.
Proteggere da acqua per 24 ore.
Proteger del agua durante 24 h.

BO PROTECT : Réf. PREN01

BO PROTECT + : Réf. PREN06

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

Étape - 3 — **Entretien régulier.** *Regular maintenance*

Pulvériser la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.
Spray the surface, let stand and wipe with a damp cloth.
Spruzzare la superficie, lasciare riposare e asciugare con un panno umido.
Pulverizar la superficie, deje reposar y limpie con un trapo húmedo.

Lustrer occasionnellement pour maintenir l'apparence.
Gloss occasionally to maintain the appearance.
Gloss di tanto in tanto per mantenere l'aspetto.
Dar brillo de vez en cuando para mantener la apariencia.

BO CLEAN : Réf. PREN09

Matériel nécessaire : chiffon pour nettoyer, chiffon pour lustrer.

Mortier Joint Époxy Spécial pour nos Produits

Epoxy Mortar Joint for our Products - Malta Epossidica per Giunti nostri Prodotti

Mortero Epoxy para Juntar nuestros Productos

Pots de Mortier Joint Époxy
en 2,5 Kg.
et en 5 Kg.

Produit nettoyant pour
résidus de joint époxy.
"LITONET" 1L.
Réf. PREN05

Avant le jointoiement des pierres naturelles très poreuses, il est nécessaire de faire un essai sur une partie de la plaque pour vérifier l'absorption de la résine époxy. Dans certain cas, elle pourrait laisser des auréoles indélébiles sur la surface, surtout avec des pierres naturelles ou reconstituées claires.

On peut se servir du "Mortier joint époxy", pour coller et pour jointoyer tous nos produits. Recommandé pour locaux humides (salles de bains et douches), terrasses, plans de cuisines, piscines privées ou bassins d'eau.

- les couleurs restent stables dans le temps.
- est résistant aux tâches, bactéries et moisissures.
- est résistant aux acides forts.
- est étanche.
- ne fissure pas.

On peut nettoyer très facilement même sur surfaces rugueuses (antidérapantes).

Traite en même temps la surface en ravivant les couleurs des pierres naturelles.

Il est impératif de procéder à un essai préalable sur une petite surface propre et sèche avant de faire un traitement. La réaction des pierres naturelles étant imprévisible. Aucune réclamation ne serra acceptée sans ce préalable.

UN feutre de nettoyage assorti est fourni par pot de 2,5 Kilos.

DEUX feutres de nettoyage assortis sont fournis par pot de 5 Kilos.

Additif Perlescent pour Starlike

Pearlescent Additive for Starlike - Additivo Perlescente per Starlike - *Additivo perleado para Starlike*

SACHET POUDRE - ADDITIF pour 5 Kg.
Poudre GALAXY Réf. JOME01
Poudre BRONZE Réf. JOME02
Poudre GOLD Réf. JOME03

MORTIER JOINT ÉPOXY	CONDITIONNEMENT		COMPATIBILITÉ aux SACHETS POUDRE pour 5 Kg.		
	Pot de 2,5 kg.	Pot de 5 kg.	GALAXY	GOLD	BRONZE
BIANCO NEVE	Réf. **JOBL01**	Réf. **JOBL02**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
SILVER	Réf. **JOGR01**	Réf. **JOGR02**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
ANTHRACITE	Réf. **JONO01**	Réf. **JONO02**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
TRAVERTINO	Réf. **JOBE01**	Réf. **JOBE02**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
CORALLO		Réf. **JOBE03**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
ARTIC BLU		Réf. **JOBL03**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
TURQUESE		Réf. **JOBL04**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
LILLA		Réf. **JOLI01**	Réf. **JOME01**	Réf. **JOME03**	
NEUTRO		Réf. **JOBL05**			Réf. **JOME02**

AVERTISSEMENT: Le Sachet Bronze Réf. **JOME02** ne peut s'adjoindre qu'au Joint Époxy **NEUTRO** et ne peut en aucun cas être utilisé pour jointer nos Mosaïques en pierre naturelle (Marbre, Basalte, Ardoise...)

SACHET POUDRE ADDITIF PERLESCENT POUR STARLIKE : Mélangé avec n'importe quelle couleur de la gamme, il augmente le brillant tout en donnant un effet métallisé.
Mode d'emploi:
1 - Mélanger le catalyseur avec la pâte colorée, jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
2 - Verser doucement le composant déjà préparé et mélanger uniformément.
3 - Appliquer le produit suivant les instructions indiquées sur le pot
NOTE : Manipuler le produit soigneusement pendant le mélange, celui-ci étant un produit très léger.

Mortier Joint Époxy Spécial pour nos Produits

Epoxy Mortar Joint for our Products - Malta Epossidica per Giunti nostri Prodotti

Mortero Epoxy para Juntar nuestros Productos

EPOXY MORTAR JOINT FOR OUR PRODUCTS

You can use epoxy joint grout for applying and jointing all of our products.
Recommended for wet rooms (bathrooms and showers), terraces, kitchens plans,
private swimming pools or ponds.
- Different colors remain stable over time.
- Are stain resistant, bacteria and fungi.
- Is resistant to strong acids.
- Is airtight.
- Does not crack.
Easy cleaning even on rough (non-slip) surfaces .
- It also treats surfaces bringing out the natural colour of the stone.
Easy cleaning even on rough (non-slip) surfaces.
It also treats surfaces bringing out the natural colour of the stone.

Before grouting natural stone very poous, it is necessary to test a portion of the plate to check the absorption of epoxy resin.
In some cases, it could leave halos indelibly marked on the surface, especially with clear natural stones or reconstructed.

PEARLESCENT ADDITIVE FOR STARLIKE

Mix with any colour in the range, to enhance gloss and produce a metallic effect.
Instructions for use :
1 - Mix enhancer with the colour paste to get a smooth mixture.
2 - Gently pour mixture and stir until uniform.
3 - Apply product following instructions on container.
NB: This is a very light product which requires careful handling during mixing.

MALTA EPOSSIDICA PER GIUNTI NOSTRI PRODOTTI

Per incollare e stuccare tutti i nostri prodotti è possibile utilizzare malta epossidica per giunti.
- Consigliato per ambienti umidi (bagni e docce), cortili, cucine controsoffitti, piscine private o stagni.
- I colori differenti rimangono stabili nel tempo.
- Sono resistenti alle macchie, batteri e funghi.
- È resistente agli acidi forti.
- È ermetico.
- Non crepa.
Si pulisce molto facilmente anche su superfici ruvide (antiderapanti).
- tratta contemporaneamente le superfici ravvivando i colori delle pietre naturali.
Si pulisce molto facilmente anche su superfici ruvide (antiderapanti).
- tratta contemporaneamente le superfici ravvivando i colori delle pietre naturali.

Prima della stuccatura in pietra naturale molto poroso, è necessario testare una porzione del piatto per verificare l'assorbimento di resina epossidica. In alcuni casi, potrebbe lasciare gli anelli indelebile sulla superficie, in particolare con pietra naturale o ricostruita chiaro.

ADDITIVO PERLESCENTE PER STARLIKE

Mescolato a qualsiasi colore della gamma, ne aumenta la brillantezza conferendo un effetto metallizzato.
Modo d'uso:
1 - Mescolare il catalizzatore con la pasta colorata sino a ottenere un composto omogeneo.
2 - Versare lentamente il composto ottenuto e mescolare in maniera uniforme.
3 - Applicare il prodotto seguendo le indicazioni riportate sulla confezione.
ATTENZIONE: essendo un prodotto molto leggero, quest'ultimo dovrà essere maneggiato con cura durante la miscelazione.

MORTERO EPOXY PARA JUNTAR NUESTROS PRODUCTOS

Se puede utulizar mortero junta epoxy para colocar y juntar todos nuestros productos.
- Recomendada para locales húmedos (baños y duchas), patios, cocinas encimeras, piscinas o estanques privados.
- Diversos colores se mantienen estables en el tiempo.
- Es resistente a las manchas, las bacterias y hongos.
- Es resistente a los ácidos fuertes.
- Es hermético. *- No se agrieta.*
Se puede limpiar muy facilmente mismo en las superficias rugasas (antideslizante).
- Trata en mismo tiempo la superficia aviviando los colores de las piedras naturales.
Se puede limpiar muy facilmente mismo en las superficias rugasas (antideslizante).
Trata en mismo tiempo la superficia aviviando los colores de las piedras naturales.

Antes del rejuntado de piedra natural muy porosa, es necesario para probar una porción de la placa para comprobar la absorción de la resina de epoxy. En algunos casos, podría salir de los anillos indeleble en la superficie, especialmente con piedra natural o reconstituidas claro.

ADDITIVO PERLEADO PARA STARLIKE

Mesclado con cualquier color de la gama, aumente el brillo dando un efecto metalizado.
Modo de Empleo :
1 - Mesclar el catalizador con la pasta colorada, hasta obtencion de una mescla homogena.
2 - Echar lentamente el conponente preparado y mesclar uniformamente.
3 - Aplicar el procucto segun las instructiones sobre la vasija.
NOTA : Manipular el producto con cuidado durante la mezcla, este estando muy ligero.

Additif Perlescent pour Starlike

Pearlescent Additive for Starlike - Additivo Perlescente per Starlike - *Additivo perleado para Starlike*

JOBE01	JOINT TRAVERTIONO			
JOBE01	JOINT TRAVERTIONO	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOBE01	JOINT TRAVERTIONO	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOBE03	JOINT CORALLO			
JOBE03	JOINT CORALLO	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOBE03	JOINT CORALLO	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOBL01	JOINT EPOXY BIANCO NEVE			
JOBL01	JOINT EPOXY BIANCO NEVE	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOBL01	JOINT EPOXY BIANCO NEVE	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOBL03	JOINT ARTIC BLU			
JOBL03	JOINT ARTIC BLU	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOBL03	JOINT ARTIC BLU	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOBL04	JOINT TURQUESE			
JOBL04	JOINT TURQUESE	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOBL04	JOINT TURQUESE	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOGR01	JOINT SILVER			
JOGR01	JOINT SILVER	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOGR01	JOINT SILVER	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOLI01	JOINT LILLA			
JOLI01	JOINT LILLA	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JOLI01	JOINT LILLA	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JONO01	JOINT ANTHRACITE			
JONO01	JOINT ANTHRACITE	+ **JOME01**	POUDRE GALAXY	
JONO01	JOINT ANTHRACITE	+ **JOME03**	POUDRE GOLD	
JOBL05	JOINT NEUTRO	+ **JOME02**	POUDRE BRONZE	

Voici une idée qui vous permettra de sortir des sentiers battus. Fini, les dallages et carrelages classiques, place au naturel. Posés en intérieur comme en extérieur suivant vos goûts, ces galets supportent un passage intensif ainsi que l'humidité.

Facile à harmoniser avec votre intérieur grâce au choix étendu des coloris.

Here's an idea to take you far from the beaten track. Say good bye to normal paving and tiling and get back to nature. Whether installed indoors or outdoors our pebbles are hard wearing and weather resistant.

Easy to match up with your decor due to our wide range of colours.

Ecco un'idea che vi consentirà di intraprendere nuove strade.
È ora di mettere da parte lastricature e piastrellature classiche per lasciare spazio al naturale. Posati a piacimento in interno o in esterno, questi ciottoli sono resistenti a passaggi frequenti e all'umidità.

E grazie all'ampia gamma di colorazioni disponibili, sarà semplice abbinarli ai vostri interni.

Aquí una idea que les permitirá salir de los caminos trillados, terminando con baldosas ceramicas clasicas y placas naturales. Colocación interior y exterior según sus diferentes gustos. estas piedras de rio soportan un alto tránsito así como la humedad.

Piezas que armonizan interiores gracias al surtido de colores.

- Contrairement à la pose d'un carrelage classique, vous n'êtes pas obligé de chercher des angles droits pour poser les premières plaques.
- Laisser un espace suffisamment important entre le mur et les premiers galets (2 cm.), une plinthe éventuelle pourra reposer sur le joint et non sur les galets qui ne sont jamais alignés.
- A l'aide d' une raclette crantée, enduisez le sol d'une couche épaisse de ciment colle (de 5 à 8 mm.)

- *In contrast to classic tiles you don't need to lay the first pieces at right angles.*
- *Leave sufficient space between the wall and the first tiles (2 cm) in order to place a plinth between tile and wall, not against the pebbles themselves which are never aligned.*
- *Using a serrated blade, spread a thick layer of adhesive on the floor/ surface (5 to 8 mm).*

- Contrariamente alle piastrellature classiche, non è necessario iniziare a posare le prime lastre partendo da angoli retti.
- Lasciare uno spazio sufficiente tra il muro e i primi ciottoli (2 cm); un eventuale zoccolo potrà poggiare sulla fuga e non sui ciottoli che non sono mai allineati.
- Spalmare sul pavimento uno strato spesso di cemento colla (da 5 a 8 mm).

- *Al contrario que las baldosas cerámicas, la colocación no está obligada en buscar angulos rectos para empezar su colocación.*
- *Dejar un espacio aconsejable entre la pared y las piedras (2 cm), el zócalo se puede colocar encima de la junta pero no sobre las piedras debido a su planimetría irregular.*
- *Para colocar se aconseja un espesor de la cola de 5 a 8 mm)*

Technique de Pose - *Laying skill* - Tecnica di Posa - *Tecnica de Colocación*

- Pressez fortement les dalles sur la colle, celle-ci remontera entre les galets, vous éviterez ainsi de couler trop de joint ultérieurement.
- Posez les plaques de galets en les emboîtant les unes dans les autres. En présentant l'un des 4 côtés de la plaque vous trouverez le raccord idéal.
- En cas de raccord irrégulier (bord de mur) il sera très simple de découper quelques galets qui boucheront les absences de galets entre deux plaques.

- *Press the tile firmly into the adhesive, until the adhesive rises through the joints. This means less infill of the joints in subsequent stages.*
- *Place the tiles interlocking. 1 of the 4 edges will interlock perfectly with the previous tile.*
- *In the case of an uneven edge (against a wall) you can easily cut out some pebbles and use them to refill any holes.*

- Premendo con forza le pietre sulla colla, quest'ultima risalirà tra i ciottoli e sarà così possibile evitare di colare troppo stucco in un secondo momento.
- Posare le lastre di ciottoli incastrandole le une nelle altre. Avvicinare uno per uno i 4 lati della lastra al lato della lastra già posata per ottenere l'accostamento ideale.
- In caso di accostamento irregolare (bordo della parete, ecc.), la soluzione più semplice consiste nel tagliare alcuni ciottoli per riempire gli spazi privi di ciottoli tra due lastre.

- *Ejercer una presión considerable sobre las piedras para su correcto agarre al suelo viendo como la cola se filtra entre las piedras. colocar las piezas ensamblándolas unas contra otras consiguiendo así un efecto de continuidad.*
- *Seguir colocando sucesivamente aunque no es obligatorio el alinear las placas dado a su efecto de continuidad.*
- *En caso de terminaciones irregulares (bordes de pared) se pueden cortar algunas piezas del emmallado para llenar los huecos que se puedan quedar entre las diferentes placas.*

Technique de Pose - *Laying skill* - Tecnica di Posa - *Tecnica de Colocación*

- Procédez par zones successives, les plaques de galets ne sont pas obligées d'être alignées au mur, contrairement aux dallages classiques.
- *Lay one area at a time. The tiles don't have to be perfectly aligned, unlike normal tiles.*
- Procedere per zone successive; contrariamente alle lastricature classiche, non è obbligatorio che le lastre di ciottoli siano allineate.
- *Continuar por zonas sucesivas, los rodillos de las placas no están obligados a ajustarse a la pared, en contra de los pavimentos convencionales.*



Technique de Pose - *Laying skill* - Tecnica di Posa - *Tecnica de Colocación*

- Quand vous avez terminé une zone d'un mètre carré environ, pensez à combler les vides entre les plaques. Vous ne pourrez plus le faire une fois le joint coulé.
- Pour jointoyer, utilisez un joint plutôt liquide, il vous permettra d'arriver petit à petit, jusqu'à un niveau satisfaisant entre les galets.
- Le niveau du joint doit monter suffisamment haut, de telle manière à conserver un certain relief à vos galets. Notez qu'un joint trop haut sera moins esthétique, mais plus confortable pour les pieds.
  Nous observons une moyenne de 5 mm. sur les chantiers réalisés.
- Procédez de la même manière pour le marbre paladin en plaques sur filet.

- *When you have finished an area of approximately 1m² make suire to go back and fill in all the gaps before the adhesive sets.*
- *For the grouting use a runnier mixture which will allow you to fill in the joints more easily.*
- *Be sure to keep the grouting at a consistent depth. However if it is too high it will spoil the effect, but more comfortable under foot.*
  We recommend an average of 5 mm.
- *Proceed the same way for paladian marble plate on net.*

- Al completamento di un'area di circa un metro quadrato, colmare i vuoti tra le lastre. Una volta colato lo stucco, non sarà più possibile farlo.
- Per ultimare la posa, utilizzare stucco piuttosto liquido che consentirà di raggiungere, poco a poco, un livello soddisfacente tra i ciottoli.

- È necessario che il livello dello stucco sia sufficientemente alto, perché i ciottoli restino in rilievo. Un livello di stucco troppo alto potrebbe infatti compromettere l'effetto estetico e risultare più scomodo come superficie di camminamento. Nei cantieri realizzati, la media è solitamente 5 mm circa.
- Fate lo stesso per le lastre di marmo Paladin in rete.

- *Cuando se ha terminado una zona de aproximadamente 1 m², llenar los vacios entre las piedras ya que esta operación no podrá hacerse una vez rejuntado.*

- *Para rejuntar, utilizar una junta liquida ya que le permitirá llegar poco a poco hasta un nivel satisfactorio entre las piedras.*
- *El nivel de la pasta de rejuntado debe estar lo suficientemente alta de tal manera que guarde un cierto relieve sobre las piedras. una junta demasiado alta no es estética y mas confortable al caminar sobre ella. recomendamos una media de 5 mm.*
- *Proceder de la misma manera que el mármol paladin en placas sobre malla.*

Consignes d'Application des Crystal Mosaïques Squares

Bati Orient®

La Crystal Mosaic Square 20 x 20 mm est particulièrement adaptée à l'industrie des mosaïques. Les dimensions et son vernis protecteur spécial prolay ont été étudiés spécifiquement. Les Crystal Mosaic Squares sont disponibles dans plusieurs facettages (symétriques et asymétriques).

VERNIS PROTEUR SPECIAL : (PROLAY): Le vernis protecteur est un enduit de protection appliqué par dessus la couche réfléchissante du cristal pour la recouvrir entièrement. Le vernis protecteur renforce à la fois la résistance du revêtement réfléchissant en cas de rayures et de dégradations et protège le cristal des effets corrosifs éventuels causés par l'humidité et les agents nettoyants, etc.

RECOMMANDATION D'APPLICATION :
Nous ne recommandons pas le collage des mosaïques sur une base grillagée, car l'humidité pourrait être soit véhiculée soit absorbée par les cristaux à travers la base grillagée et endommager la couche réflective des cristaux, Si cette technique d'application est indispensable nous recommandons de soigneusement découper la base grillagée avant collage pour être absente de l'endroit où sera collée la Crystal Mosaic Square.
Différentes séries de tests d'application approfondis ont été effectués et le collage des Crystal Mosaic Square est fortement conseillé ainsi que l'utilisation des adhésifs et joints pour mosaïques.

NOUS DECONSEILLONS :
- Une utilisation en piscine et hammam
- Le contact avec des agents chlorés et autres agents nettoyants agressifs
- L'utilisation d'adhésifs et joints alcalins ainsi que ceux contenant des solvants (différents de ceux recommandés).
- Une utilisation en saunas à cause des températures élevées et du risque encouru à chauffer les cristaux
- L'utilisation des Crystal Mosaic Squares en extérieur

La pérennité de l'ouvrage sera garantit grâce au collage des mosaïques et l'utilisation des adhésifs et joints recommandés.
NOTE: - Nous recommandons le port de gants propres pour manipuler les cristaux et éviter de les endommager et de les rayer.
- Veiller à l'extrême propreté des matériaux qui doivent être exempts de toute trace de poussière et de graisse avant l'étape de collage.

PROCESSUS DE COLLAGE
1. PREPARATION DES MATERIAUX : Tous les matériaux nécessaires tels que mosaïques, adhésif et joints, outillages, Crystal Mosaic Square, pinces mosaïstes, agents nettoyants et gants doivent être prêts à l'emploi et disponibles.
2. MARQUER LES MOSAIQUES A RETIRER : Marquer sur un papier, l'emplacement des mosaïques à retirer pour les remplacer par les Crystal Mosaic Square
3. DECOUPE DE LA MOSAIQUE ET RETRAIT : Les emplacements sont découpés pour pouvoir enlever les mosaïques.
4. ENCOLLAGE DE LA MOSAIQUE : Appliquer l'adhésif sur le support en suivant les recommandations du fabriquant.
NOTE: L'adhésif et le joint devront être neutres et sans solvant afin de ne pas endommager la couche de vernis protecteur des cristaux (les adhésifs et joints recommandés dans cette brochure sont parfait pour l'application).
5. POSE DE LA MOSAIQUE : Apposer délicatement la mosaïque sur son emplacement préalablement préparé avec l'adhésif et presser fermement.
6. COLLAGE DES CRYSTAL MOSAIC SQUARE : Après l'étape de pose de mosaïque, les cristaux seront placés un par un avant que l'adhésif ne prenne et ne durcisse.
NOTE: Les Crystal Mosaic Squares seront délicatement manipulés afin d'éviter de les rayer.
7. PRÉ-NETTOYAGE DES CRISTAUX : Nettoyer les cristaux avec une éponge humide ou un linge en coton avant que l'adhésif ne durcisse.
NOTE: Le temps de durcissement de l'adhésif est expliqué dans sa notice. Ne pas déplacer ou recouvrir les cristaux pendant le temps de prise de l'adhésif.
8. JOINTER LA MOSAIQUE : Le jointage de la mosaïque se fera à la prise complète de l'adhésif. Le ciment joint sera appliqué à la spatule en caoutchouc jusqu'à ce que les joints soient remplis complètement.
NOTE: - Certains ciments de joints contiennent des éléments qui peuvent endommager les cristaux aussi nous vous recommandons de jointer la mosaïque avec précaution!
- La spatule en caoutchouc devra être suffisamment souple pour ne pas rayer les cristaux.
- Le ciment joint sélectionné sera neutre et sans solvant afin de ne pas risqué d'endommager les cristaux et le revêtement réfléchissant.

NETTOYAGE DES CRISTAUX (APRES ASSEMBLAGE)
L e nettoyage des cristaux SWAROVSKI ELEMENTS est simple et aisé:
Les cristaux SWAROVSKI ELEMENTS sont résistants à la poussière et à l'humidité.
Un simple nettoyage occasionnel garanti la brillance des cristaux. Le port de gants en coton préviendra des traces de doigts. Si un nettoyage approfondi se révèle nécessaire utiliser une eau tiède avec très peu de liquide vaisselle dilué. Un simple chiffon microfibre ou en coton fin et sans peluche sera parfait.
Nettoyer délicatement chaque cristal et sécher les avec un chiffon propre et sec. Le port de gants en coton est également recommandé pour cette étape.

NOTE : le nettoyage à l'eau doit impérativement être fait sans utiliser d'agent nettoyant avec des solvants pour éviter d'endommager les matériaux environnants. Le nettoyage ravivera les cristaux SWAROVSKI ELEMENTS.

Les informations obtenues des fournisseurs, ne déchargent pas le client de son obligation de procéder à ses propres tests techniques au regard de l'utilisation envisagée par ses soins aux fins d'en vérifier l'adéquation. L'application, l'utilisation et le traitement de ces produits et de ces techniques sont de la seule responsabilité du client. Les recommandations des fabricants de mosaïques et experts en collages sont également à prendre en considération.

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Instructions for Application of Crystal Mosaic Squares

Bati Orient®

The Crystal Mosaic Square 20 x 20 mm is particularly suited to the industry mosaics. The dimensions and special protective varnish prolay have been studied specifically. The Crystal Mosaic Squares are available in several facettings (symmetrical and asymmetrical).

SPECIAL VARNISH PROTEUR: (PROLAY): The protective coating is a protective coating applied over the reflective layer of glass to cover it completely. The protective coating enhances both the strength of the reflective coating in case of scratches and damage and protects the glass from the corrosive effects that may be caused by moisture and cleaning agents, etc..

RECOMMENDATION OF APPLICATION:
We do not recommend gluing the tiles on a mesh, because the moisture could be conveyed is absorbed by the crystals through the base mesh and damage the reflective layer of crystals, if the application technique is essential we recommend Carefully cut out the base mesh before bonding to be absent from the place where you pasted the Crystal Mosaic Square.
Different sets of tests were conducted extensive application and gluing Crystal Mosaic Square is strongly recommended and the use of adhesives and gaskets for mosaics.

WE DO NOT RECOMMEND :
- Use a pool and steam room
- Contact with chlorinated agents and other aggressive cleaning agents
- The use of adhesives and seals as well as those containing alkaline solvents (different from those recommended).
- Use a sauna due to high temperatures and the risk of heating the crystals
- The use of Crystal Mosaic Squares Outdoor

The sustainability of the work will be guaranteed through the collage mosaics and the use of adhesives and gaskets recommended.
NOTE: - We recommend wearing clean gloves when handling the crystals and avoid damage and scratching.
- Ensure the extreme cleanliness of materials that must be free of all dirt and grease before the step of bonding.

PROCESS OF BONDING
1. PREPARATION OF MATERIALS: All materials needed such as mosaics, adhesives and sealants, tools, Crystal Square Mosaic, mosaic pliers, gloves and cleaning agents must be ready and available.
2. A REMOVE THE MARK MOSAICS: Mark on paper, the location of the mosaics to remove and replace them with the Crystal Mosaic Square
3. CUTTING AND REMOVAL OF THE MOSAIC : The locations are able to cut off the mosaics.
4. SIZING OF THE MOSAIC : Apply adhesive to the bracket following the manufacturer's recommendations.
NOTE: The adhesive and gasket should be neutral and solvent-free so as not to damage the layer of protective varnish crystals (adhesives and gaskets recommended in this brochure are perfect for application).
5. INSTALLATION OF THE MOSAIC : Carefully affix the tile on the location previously prepared with adhesive and press firmly.
6. COLLAGE OF CRYSTAL MOSAIC SQUARE : After the step of laying tile, the crystals are placed one by one before the adhesive hardens and takes.
NOTE: The Crystal Mosaic Squares will be handled gently to avoid scratching.
7. PRE-CLEANING OF CRYSTALS : Wash the crystals with a damp sponge or a cotton cloth before the adhesive hardens.
NOTE: The curing time of the adhesive is explained in his notes. Do not move or cover the crystals during the setting time of adhesive.
8. THE MOSAIC JOINTER : The bonding of the mosaic will be taken to complete the adhesive. The cement seal may be applied to the rubber spatula until the joints are filled completely.
NOTE: - Some cement joints contain elements that can damage the crystals so we recommend jointer of the mosaic with care!
- The rubber spatula should be flexible enough not to scratch the crystals.
- The cement seal is selected neutral and solvent-free so you do not risk damaging the crystals and the reflective coating.

CLEANING OF CRYSTALS (AFTER ASSEMBLY)
T Swarovski crystals ELEMENTS cleaning is simple and easy:
The crystals SWAROVSKI ELEMENTS are resistant to dust and moisture.
A simple cleaning guaranteed casual brilliance of crystals. Wearing cotton gloves will prevent fingerprints. If extensive cleaning is necessary to use warm water with a little dishwashing liquid diluted. A simple microfiber cloth or fine cotton and lint-free will be perfect.
Gently clean and dry each crystal with a clean dry cloth. Wearing cotton gloves is also recommended for this step.

NOTE: Cleaning water must always be done without using a cleaning agent with solvents to avoid damage to surrounding material.
Cleaning revive crystals SWAROVSKI ELEMENTS.

The information obtained from suppliers shall not relieve the customer of its obligation to conduct its own testing techniques relating to the proposed use by him for the purpose of verifying their adequacy. The application, use and processing of these products and these techniques are the sole responsibility of the customer. Manufacturers' recommendations mosaics and collages experts are also taken into consideration.

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Istruzioni per l'applicazione di Crystal Mosaici Squares

Bati Orient®

Il Crystal Mosaic Square 20 x 20 mm è particolarmente adatto per i mosaici del settore. Le dimensioni e speciale vernice protettiva prolay sono stati studiati in modo specifico. I Mosaici di cristallo sono disponibili in diverse facettings (simmetrica e asimmetrica).

SPECIAL VERNICE PROTEUR: (PROLAY): Il rivestimento protettivo è un rivestimento protettivo applicato sopra lo strato riflettente di vetro per coprire completamente. Il rivestimento protettivo migliora la resistenza del rivestimento riflettente in caso di graffi e danni e protegge il vetro dagli effetti corrosivi che possono essere causati da umidità e agenti di pulizia, ecc.

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE: Si consiglia di non incollare le piastrelle su una maglia, perché l'umidità potrebbe essere trasmessa viene assorbita dai cristalli attraverso la maglia di base e danneggiare lo strato riflettente dei cristalli, se la tecnica di applicazione è indispensabile si consiglia di Asportare accuratamente le maglie di base prima dell'incollaggio di assentarsi dal luogo in cui si è incollato il Crystal Mosaic Square.
diverse serie di test sono stati condotti applicazione estensiva ed incollaggio Crystal Mosaic Square è fortemente raccomandato e l'uso di adesivi e guarnizioni per mosaici.

NOI NON CONSIGLIAMO:

- Uso di piscina e bagno turco
- Contatto con agenti clorurati e altri agenti detergenti aggressivi
- L'uso di adesivi e sigilli, nonché quelli contenenti solventi alcalini (diversi da quelli raccomandati).
- Utilizzare una sauna a causa delle temperature elevate e il rischio di riscaldamento dei cristalli
- L'uso di Crystal Mosaici Outdoor

La sostenibilità del lavoro sarà garantito attraverso il collage, mosaici e l'uso di adesivi e sigilli raccomandata.
NOTA: - Si consiglia di indossare guanti puliti per maneggiare i cristalli e di evitare danni e graffi.
- Garantire l'estrema pulizia di materiali che devono essere privi di ogni traccia di sporco e grasso, prima il passaggio di vincolo.

PROCESSO DI INCOLLAGGIO
1. PREPARAZIONE DEI MATERIALI: Tutti i materiali necessari, quali mosaici, adesivi e sigillanti, utensili, Crystal Square Mosaico, mosaico pinze, guanti e detergenti devono essere pronte e disponibili.
2. A rimuovere il segno di MOSAICI: Mark su carta, la posizione dei mosaici di rimuovere e sostituire con il Mosaico Crystal Square
3. TAGLIO E RIMOZIONE DEL MOSAICO: Le posizioni sono in grado di tagliare i mosaici.
4. IL CALIBRO DEL MOSAICO : Applicare il collante sul supporto seguendo le raccomandazioni del fabbricante.
NOTA: L'adesivo e la guarnizione dovrebbe essere neutrale e privo di solventi in modo da non danneggiare lo strato protettivo di vernice cristalli (adesivi e guarnizioni raccomandato in questo opuscolo sono ideali per l'applicazione).
5. INSTALLAZIONE DEL MOSAICO : Attentamente apporre la tegola sulla localizzazione precedentemente preparato con adesivo e premere con decisione.
6. COLLAGE DI CRISTALLO PIAZZA MOSAICO : Dopo la fase di posa di piastrelle, i cristalli sono collocati uno per uno prima della adesivo indurisce e assume.
NOTA: Il Crystal Mosaic piazze saranno trattati con delicatezza per evitare di graffiare.
7. PRE-PULIZIA DEI CRISTALLI : Lavare i cristalli con una spugna umida o un panno di cotone prima che la colla si indurisce.
NOTA: Il tempo di asciugatura della colla è spiegata nei suoi appunti. Non spostare o coprire i cristalli durante il tempo di presa di adesivo.
8. IL MOSAICO JOINTER : L'incollaggio del mosaico saranno adottate per completare l'adesivo. La tenuta del cemento può essere applicato a spatola di gomma fino a quando le articolazioni sono riempiti completamente.
NOTA: - Alcuni giunti cemento contengono elementi che possono danneggiare i cristalli quindi si consiglia jointer del mosaico con cura!
- La spatola di gomma deve essere abbastanza flessibile da non graffiare i cristalli.
- La tenuta del cemento è selezionato neutro e privo di solventi in modo da non rischiare di danneggiare i cristalli ed il rivestimento riflettente.

PULIZIA DEI CRISTALLI (dopo il montaggio)
T cristalli Swarovski Elements pulizia è semplice e facile:
I cristalli SWAROVSKI ELEMENTS sono resistenti a polvere e umidità.
Una semplice pulizia garantita brillantezza casuale dei cristalli. Indossare guanti di cotone previene le impronte digitali. Se una pulizia accurata è necessario usare acqua calda con un po 'di liquido per piatti diluito. Un semplice panno in microfibra o cotone fine e privo di lanugine sarà perfetto.
Pulire delicatamente ed asciugare ogni cristallo con un panno asciutto e pulito. Indossare guanti di cotone è consigliato anche per questo passaggio.

NOTA: la pulizia delle acque deve sempre essere fatta senza l'uso di un agente di pulizia con solventi per evitare danni al materiale circostante. Pulizia rivivere cristalli SWAROVSKI ELEMENTS.

Le informazioni ottenute dai fornitori non esime il cliente dal suo obbligo di svolgere le proprie tecniche di test proprio in materia di uso proposto da lui allo scopo di verificare la loro adeguatezza. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione di questi prodotti e queste tecniche sono di esclusiva responsabilità del cliente. Manufacturers 'raccomandazioni mosaici e collage esperti sono anche presi in considerazione.

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Instrucciones para la Aplicación de cristal del mosaico Squares

Bati Orient®

El cristal del mosaico de la plaza de 20 x 20 mm es particularmente apropiada para los mosaicos de la industria. Las dimensiones y especiales prolay barniz protector se han estudiado específicamente. Las Plazas de cristal del mosaico están disponibles en varias facettings (simétricos y asimétricos).

ESPECIAL BARNIZ PROTEUR: (PROLAY): La capa protectora es una capa protectora aplicada sobre la capa reflectante de vidrio para cubrirlo por completo. La capa protectora aumenta tanto la fuerza de la capa reflectante en caso de arañazos y daños y protege el vidrio de los efectos corrosivos que puedan ser causados por la humedad y los agentes de limpieza, etc.

RECOMENDACIÓN DE LA APLICACIÓN:
No se recomienda pegar las baldosas sobre una malla, porque la humedad podría ser transmitida es absorbida por los cristales a través de la malla de base y dañar la capa reflectante de cristales, si la técnica de aplicación es esencial, recomendamos Extraer cuidadosamente la malla de base antes de la adhesión a ausentarse del lugar donde se pega el cristal del mosaico de la plaza. Los distintos conjuntos de pruebas se llevaron a cabo una amplia aplicación y pegado de cristal del mosaico de la plaza se recomienda fuertemente el uso de adhesivos y juntas de mosaicos.

NO SE RECOMIENDA:
- Uso de piscina y sala de vapor
- Contacto con agentes clorados y otros agentes de limpieza agresivos
- El uso de adhesivos y juntas, así como los que contienen solventes alcalinos (diferentes de los recomendados).
- Use una sauna, debido a las altas temperaturas y el riesgo de calentamiento de los cristales
- El uso de cristal cuadrados del mosaico exterior

La sostenibilidad de la obra estarán garantizados por los mosaicos collage y el uso de adhesivos y juntas recomendado.
NOTA: - Se recomienda el uso de guantes limpios al manipular los cristales y evitar daños y arañazos.
- Garantizar la limpieza extrema de los materiales que deben estar libres de polvo y la grasa antes de la etapa de vinculación.

PROCESO DE ADHESIÓN
1. PREPARACIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales necesarios, tales como mosaicos, adhesivos y sellantes, herramientas, guantes de cristal del mosaico de la plaza, alicates de mosaico, y productos de limpieza deben estar listos y disponibles.
2. A QUITAR LA MARCA MOSAICOS: Mark en el papel, la ubicación de los mosaicos para remover y reemplazar con la Plaza de cristal del mosaico
3. CORTE Y REMOCIÓN DEL MOSAICO : Las direcciones son capaces de cortar los mosaicos.
4. EL CALIBRE DEL MOSAICO : Aplique el adhesivo en el soporte siguiendo las recomendaciones del fabricante.
NOTA: El adhesivo y el empaque debe ser neutral y libre de solventes, a fin de no dañar la capa de barniz de protección cristales (adhesivos y juntas se recomienda en este folleto son perfectas para la aplicación).
5. INSTALACIÓN DEL MOSAICO : Con cuidado, colocar el azulejo en el lugar previamente preparado con adhesivo y presione firmemente.
6. COLLAGE DE PLAZA DE MOSAICO DE CRISTAL : Después del paso de la puesta de tejas, los cristales se colocan uno por uno antes de que el adhesivo se endurece y toma.
NOTA: El cristal del mosaico de cuadrados serán manejados con cuidado para evitar que se raye.
7. PRE-LIMPIEZA DE CRISTALES : Lavar los cristales con una esponja húmeda o un paño de algodón antes de que se endurezca el adhesivo.
NOTA: El tiempo de curado del adhesivo se explica en sus notas. No mueva ni cubrir los cristales durante el tiempo de fraguado del adhesivo.
8. EL CEPILLO MOSAICO : La unión del mosaico será necesario para completar el adhesivo. El sello de cemento puede ser aplicado a la espátula de goma hasta que las juntas se llenan completamente.
NOTA: - Algunas juntas de cemento que contienen elementos que pueden dañar los cristales por lo que recomendamos juntera del mosaico con cuidado!
- La espátula de goma debe ser lo suficientemente flexible para no rayar los cristales.
- El sello de cemento se selecciona neutral y libre de solventes por lo que no se arriesgue a dañar los cristales y el revestimiento reflectante.

LIMPIEZA DE CRISTALES (después del montaje)
T cristales Swarovski Elements limpieza es simple y fácil:
Los cristales SWAROVSKI ELEMENTOS son resistentes al polvo y la humedad.
Una simple limpieza garantizada brillo ocasional de los cristales. El uso de guantes de algodón evitará que las huellas dactilares. Si la limpieza extensa es necesario utilizar agua tibia con un poco de líquido lavavajillas diluido. Un simple paño de microfibra o algodón fino y sin pelusa será perfecto.
Suavemente limpia y seca cada cristal con un paño limpio y seco. El uso de guantes de algodón también se recomienda para este paso.

NOTA: el agua de limpieza siempre se debe hacer sin necesidad de utilizar un producto de limpieza con solventes para evitar daños en el material circundante.
Limpieza de cristales revivir ELEMENTOS SWAROVSKI.

La información obtenida de los proveedores no exonerará al cliente de su obligación de llevar a cabo sus propias pruebas técnicas relacionadas con el uso propuesto por él con el fin de verificar su adecuación. La aplicación, utilización y transformación de estos productos y estas técnicas son de exclusiva responsabilidad del cliente. recomendaciones de los fabricantes de mosaicos y collages expertos también se tienen en cuenta.

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Document non contractuel, tout article pouvant être modifié ou purement et simplement supprimé sans préavis de notre part.
Sauf erreur typographique. Colorimétrie non contractuelle des photos.

This document is NOT legally binding and we reserve the right to change any product or article without notice.
Excepting printer's errors, the colorimetrie of photos is not legally binding.

Documento no es contractual, cualquier artículo que puede ser modificada o simplemente eliminado sin previo aviso de nosotros.
Salvo error tipográfico. Colorimetría extracontractual fotos.

Documento non contrattuale, qualsiasi articolo che può essere modificato o semplicemente cancellate senza preavviso da parte nostra.
Salvo errori tipografici. Colorimetria foto non contrattuali.

Bati Orient®

121, route du Moulin de Losque - 84300 CAVAILLON - France
Tél. +33 (0)4 90 75 17 15 (lignes groupées)
Fax : +33 (0)4 90 75 16 70 - +33(0)4 90 75 16 68
www.bati-orient-import.com